

No.	高浜 1 - 40年目追加評価 - 1 0 rev1	事象：劣化傾向の評価
質 問	<p>(別冊-18 40年目追加評価-コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下-18頁)          表 6 - 1 において、各要因における 3 0 年目および 4 0 年目評価結果で、特別点検の結果より妥当性の確認ができたのかを説明すること。</p>	
回 答	<p>添付資料に基づき、各要因における評価結果の比較等を行っています。</p> <p>添付 - 1 30年目評価と40年目評価での評価の乖離と特別点検結果の整理</p>	

30年目評価と40年目評価での評価の乖離と特別点検結果の整理

分類	要因	30年目評価と40年目評価での評価の乖離	特別点検の結果
コンクリートの強度低下	熱	なし	-
	放射線照射	なし	-
	中性化	評価点が異なっているが、全体として60年経過時点の中性化深さの値が若干大きくなっている	特別点検において、推定に用いる環境条件の値をより詳細に調査した結果と想定される。また、中性化深さの実測値もより推定値に近い値が確認されている。
	塩分浸透	なし	-
	機械振動	なし	-
	アルカリ骨材反応	なし	-
コンクリートの遮蔽能力低下	熱	なし	-