

高浜発電所 1、2号炉 劣化状況評価  
(原子炉容器の中性子照射脆化)

補足説明資料

平成28年3月3日

関西電力株式会社

目次

1. はじめに	1
2. 技術評価	1
(1) 健全性評価	1
(2) 現状保全	10
(3) 総合評価	10
(4) 高経年化への対応	10

別紙1～20

【高浜 1 号炉】

別紙 1. 炉心領域材料の化学成分	12
別紙 2. 監視試験の実施時期	13
別紙 3. 監視試験カプセルの配置	15
別紙 4. 高照射領域の範囲および各部位の関連温度	16
別紙 5. 評価対象部位の照射量	20
別紙 6. 関連温度と上部棚吸収エネルギーの計算過程	22
別紙 7. K I 曲線	32
別紙 8. 破壊靶性実測値および破壊靶性実測値から算出した $T_p$ の一覧	34
別紙 9. 上部棚吸収エネルギー破壊力学評価	37
別紙 10. 加熱冷却時制限曲線	43
別紙 11. 耐圧漏えい試験温度	46

【高浜 2 号炉】

別紙 1 2. 炉心領域材料の化学成分	48
別紙 1 3. 監視試験の実施時期	49
別紙 1 4. 監視試験カプセルの配置	51
別紙 1 5. 高照射領域の範囲および各部位の関連温度	52
別紙 1 6. 評価対象部位の照射量	56
別紙 1 7. 関連温度と上部棚吸収エネルギーの計算過程	58
別紙 1 8. 破壊靶性実測値および破壊靶性実測値から算出した $T_p$ の一覧	68
別紙 1 9. 加熱冷却時制限曲線	77
別紙 2 0. 耐圧漏えい試験温度	80

本資料は、原子炉容器の中性子照射脆化の劣化状況評価の補足として、評価結果を示すと共に、評価内容の補足資料をとりまとめたものである。

## 1. はじめに

炭素鋼、低合金鋼などのフェライト系材料は、高エネルギーの中性子の照射により強度、硬さが増加し、延性、韌性が低下する。

原子炉容器の炉心領域部においては、中性子照射とともに遷移温度（関連温度）の上昇と上部棚の韌性が低下することは広く知られており、中性子照射脆化と呼ばれている。

金属材料の破壊形態は温度などに依存し、高温において延性破壊を生じるが、温度の低下に伴い延性破壊から非延性破壊へ破壊形態が変化（遷移）する温度を遷移温度（関連温度）、また、遷移温度より高温側の延性破壊を生ずる領域を上部棚領域という。

## 2. 技術評価

### （1）健全性評価

#### ① 評価点の抽出

プラント運転開始後 60 年時点での中性子照射量が、 $10^{17} \text{n/cm}^2$  を超える原子炉容器本体の炉心領域部においては、中性子照射とともに関連温度が上昇し、上部棚吸収エネルギーが低下することから、中性子照射脆化に対する評価を実施した。

○評価点：胴部（炉心領域部）

○胴内表面での中性子照射量（E>1MeV）

高浜 1 号炉 2015 年 4 月時点： $4.50 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  程度

運転開始後 60 年時点： $7.07 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  程度

高浜 2 号炉 2015 年 4 月時点： $4.62 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  程度

運転開始後 60 年時点： $7.43 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  程度

炉心の有効高さを直接囲んでいる胴部（炉心領域部）に対して、その他の部位では中性子照射量が十分に小さいことから、胴部（炉心領域部）を対象として評価を実施した。

原子炉容器

主な仕様(本体胴)

材 料	低合金鋼（ステンレス内張り）	
使 用 条 件	最高使用 圧 力	最高使用 温 度
	約17.2MPa	約343°C

胴部（炉心領域部）

表 1 中性子照射脆化に影響を与える化学成分（本体胴炉心領域部）【重量%】

	区分	Cu	Ni	P
高浜 1 号炉	母材	0.16	0.61	0.010
	溶接金属	0.14	0.80	0.012
高浜 2 号炉	母材	0.10	0.57	0.010
	溶接金属	0.13	0.84	0.012

図 1 中性子照射脆化評価部位

## ② 監視試験結果

(社) 日本電気協会 原子炉構造材の監視試験方法 (JEAC4201) 等の規定に従い、これまで計4回の監視試験を実施している。監視試験結果を表2, 3に示す。

表2 高浜1号炉 原子炉容器本体胴部(炉心領域部)の中性子照射脆化に対する監視試験結果

監視試験	取出時期 (年月)	中性子照射量 ( $\times 10^{19}n/cm^2$ ) [E>1MeV]	Tr30 <sup>*1</sup> (°C)			上部棚吸収エネルギー-(J)		
			母材	溶接金属	熱影響部	母材	溶接金属	熱影響部
初期値	-	0	0	-48	-52	98	158	137
第1回	1976年4月	0.3 [約3EFPY] <sup>*2</sup>	26	-15	-16	80	127	128
第2回	1984年2月	1.3 [約12EFPY] <sup>*2</sup>	58	8	1	74	123	124
第3回	2002年11月	3.4 [約31EFPY] <sup>*2</sup>	72	29	21	76	127	125
第4回	2009年9月	5.6 [約51EFPY] <sup>*2</sup>	99	58	45	81	131	125

\*1:シャルピー衝撃試験における吸収エネルギーが41となる温度。関連温度はTr30の移行量と関連温度初期値から算出する。

【関連温度初期値】高浜1号炉 母材:-4°C 溶接金属:-53°C 熱影響部:-40°C

\*2:内表面から板厚tの1/4t深さでのEFPY。EFPYとは、定格負荷相当年数であり、定格出力で連続運転したと仮定して計算した年数を示す。

表3 高浜2号炉 原子炉容器本体胴部(炉心領域部)の中性子照射脆化に対する監視試験結果

監視試験	取出時期 (年月)	中性子照射量 ( $\times 10^{19}n/cm^2$ ) [E>1MeV]	Tr30 <sup>*1</sup> (°C)			上部棚吸収エネルギー-(J)		
			母材	溶接金属	熱影響部	母材	溶接金属	熱影響部
初期値	-	0	-26	-39	-80	141	172	196
第1回	1976年10月	0.3 [約3EFPY] <sup>*2</sup>	-9	-19	-71	133	162	172
第2回	1986年4月	2.2 [約19EFPY] <sup>*2</sup>	15	18	-18	110	117	144
第3回	2003年8月	3.5 [約31EFPY] <sup>*2</sup>	22	22	-36	122	133	161
第4回	2010年6月	5.6 [約49EFPY] <sup>*2</sup>	44	41	-31	124	154	179

\*1:シャルピー衝撃試験における吸収エネルギーが41となる温度。関連温度はTr30の移行量と関連温度初期値から算出する。

【関連温度初期値】高浜2号炉 母材:-30°C 溶接金属:-53°C 熱影響部:-69°C

\*2:内表面から板厚tの1/4t深さでのEFPY。EFPYとは、定格負荷相当年数であり、定格出力で連続運転したと仮定して計算した年数を示す。

### ③ 関連温度評価

「(社) 日本電気協会 原子炉構造材の監視試験方法 (JEAC4201-2007/2013 追補版)」  
(以下 JEAC 4201) の国内脆化予測法による関連温度予測値を表 4 に示す。

表4 原子炉容器本体胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度の予測値

	評価時期	中性子 照射量 <sup>*1</sup> ( $\times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ) [E>1MeV]	関連温度 <sup>*2</sup> (°C)		
			母材	溶接金属	熱影響部
高浜1号炉	2015年4月時点	2.82	89	43	54
	運転開始後60年時点 <sup>*3</sup>	4.44	97	52	62
高浜2号炉	2015年4月時点	2.90	40	28	3
	運転開始後60年時点 <sup>*3</sup>	4.67	50	37	13

\*1: 内表面から板厚の1/4深さでの中性子照射量

\*2: 内表面から板厚の1/4深さでの予測値

\*3: 将来の設備利用率を80%と仮定して算出

JEAC 4201 の国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係を図 2 に示す。関連温度予測値と監視試験結果から、当該部位の中性子照射脆化は、国内脆化予測法による予測の範囲内であることを確認した。




図2 原子炉容器本体胴部の中性子照射脆化に対する関連温度の国内脆化予測法による予測と監視試験結果の関係

#### ④ 上部棚吸収エネルギー評価

国内プラントを対象とした上部棚吸収エネルギーの予測式（JEAC4201 の国内 USE 予測式）を用いて運転開始後 60 年時点での上部棚吸収エネルギー予測値を評価した。評価結果を表 5 に示す。

評価の結果、「(社) 日本電気協会 原子力発電所用機器に対する破壊非性の確認試験方法 (JEAC4206-2007)」(以下 JEAC4206) で要求している 68 J 以上を高浜 2 号炉は満足しているが、高浜 1 号炉は下回っているため、JEAC4206 の規定に従い破壊力学評価を実施した。なお、高浜 1 号炉はこれまで 4 回の監視試験を実施しており、第 4 回の監視試験では運転開始後約 7.2 年相当の照射量（板厚の 1/4 深さ換算）のデータが採取されているが、これまで計測した上部棚吸収エネルギーの最低値は 7.4 J であり、JEAC4206 で要求している 6.8 J に対して余裕のある結果となっている。

表 5 原子炉容器本体胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する

上部棚吸収エネルギーの予測値

		初期 値	2015年4月 時点 <sup>*1</sup>	運転開始後 60年時点 <sup>*1*2</sup>
高浜 1 号炉	母材	98	69	65
	溶接金属	158	115	109
高浜 2 号炉	母材	141	108	104
	溶接金属	172	113	106

(\*1: 板厚tの1/4t深さでの予測値)  
(\*2: 将来的の設備利用率を80%と仮定して算出)

(単位:J)

JEAC4206 の規定に従い、高浜 1 号炉に対して破壊力学評価を実施した。評価結果を図 3 に示す。評価対象時期の上部棚吸収エネルギー予測値から材料のき裂進展抵抗 ( $J_{mat}$ ) を算出し、各供用状態での想定欠陥に発生するき裂進展力 ( $J_{app}$ ) と比較した結果、JEAC4206 に規定されている下記の項目を満足しており、健全性に問題ないことを確認した。

- ・延性き裂進展評価の結果、評価対象部位においてき裂進展抵抗がき裂進展力を上回ることを確認した。
- ・き裂不安定性評価の結果、評価対象部位においてき裂進展抵抗とき裂進展力が等しい状態でき裂進展抵抗の微小変化率がき裂進展力の微小変化率を上回ることを確認した。
- ・欠陥深さ評価の結果、原子炉圧力容器胴部の評価対象部位において母材厚さの 75%を超えないことを確認した。
- ・塑性不安定破壊評価の結果、評価対象部位において塑性不安定破壊を生じないことを確認した。




図3 高浜1号炉 破壊力学評価結果

## ⑤ 加圧熱衝撃評価

JEAC4206 に定められた加圧熱衝撃 (PTS: Pressurized Thermal Shock) 評価手法<sup>\*1</sup>に基づき高浜 1, 2 号炉原子炉容器本体の胴部 (炉心領域部) 材料の評価を実施した。

なお、PTS 事象は小破断 LOCA、大破断 LOCA、主蒸気管破断事故および 2 次冷却系からの除熱機能喪失を対象とした。

中性子照射脆化による材料の韌性低下の予測について、国内脆化予測法を用いて、実測  $K_{IC}$  データを運転開始後 60 年時点<sup>\*2</sup>まで温度軸に対してシフトさせ、その予測破壊韌性 ( $K_{IC}$ ) の下限を包絡した以下の  $K_{IC}$  曲線を設定する。(予測破壊韌性 ( $K_{IC}$ ) の下限を包絡するよう下式の  $T_p$  を定める。)

$$K_{IC} = 20.16 + 129.9 \exp \{0.0161 (T - T_p)\} (\text{MPa} \sqrt{m})$$

評価結果を図 4～9 に示す。評価の結果、初期き裂を想定しても、脆性破壊に対する抵抗値 (材料自身の持つねばり強さ) を示す  $K_{IC}$  曲線は、負荷状態を応力拡大係数  $K_I$  (脆性破壊を起こそうとする値) で示す PTS 状態遷移曲線を上回っていることから、脆性破壊は起こらないことを確認した。

・深さ 10 mmの想定き裂を用いた評価結果

JEAC4206 および原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」等の規定に従い、深さ 10 mmのき裂を想定した評価を実施した。




図4 高浜1号炉 PTS評価結果【深さ 10 mmの想定き裂を用いた評価】




図5 高浜2号炉 PTS評価結果【深さ 10 mmの想定き裂を用いた評価】

・特別点検結果を踏まえた評価結果

運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において、原子炉容器炉心領域部全域の母材および溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果、中性子照射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。（平成27年7月21日審査会合資料参照）この超音波探傷検査では、原子力安全基盤機構にて実施した安全研究「原子力発電施設検査技術実証事業（超音波探傷試験における欠陥検出性及びサイジング精度の確認）」の検証結果から、表面近傍の深さ5mm程度の欠陥であれば十分検出可能であることが実証されていることから、特別点検の結果を踏まえ、想定き裂を深さ5mmとした場合のPTS評価を実施した。




図6 高浜1号炉 PTS評価結果【深さ5mmの想定き裂を用いた評価】




図7 高浜2号炉 PTS評価結果【深さ5mmの想定き裂を用いた評価】

・照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価結果

原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の規定に従い評価を実施した。評価手法としては、これまで実施した監視試験によって採取した破壊靱性実測値をプロットし、第1～3回監視試験のデータについては測定したTr30実測値と第4回監視試験で測定したTr30実測値の差分だけ温度シフトさせた。温度シフトさせた破壊靱性実測データを下限包絡したK<sub>IC</sub>曲線をJEAC4206の附属書Cに従い設定した。なお、第4回監視試験の照射量は、原子炉容器内表面から深さ10mmの位置（想定き裂先端位置）の照射量に換算すると、高浜1号炉は運転開始後約54年時点、高浜2号炉は運転開始後約51年時点の照射量に相当する。




図8 高浜1号炉 PTS評価結果【照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価】




図9 高浜2号炉 PTS評価結果【照射脆化の将来予測を伴わない実測データに基づく評価】

## (2) 現状保全

胴部（炉心領域部）材料の中性子照射による機械的性質の変化については JEAC4201に基づいて計画的に監視試験を実施し、将来の破壊靭性の変化を先行把握している。なお、高浜1、2号炉は、当初監視試験カプセルを8体挿入し、現在までに4体のカプセルを取り出し、将来の運転期間に対する脆化予測を行っている。また、運転開始後40年から50年の間に少なくとも1度、さらに運転開始後50年から60年の間に少なくとも1度、監視試験を実施することとしている。

監視試験結果から、JEAC4206に基づき運転管理上の制限として加熱・冷却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱冷却時制限曲線）およびRCS耐圧・漏えい試験温度を設けて運用している。

原子炉容器に対しては、胴部（炉心領域）の溶接部について定期的に超音波探傷検査を実施し、有意な欠陥のないことを確認している。（至近実績：高浜1号炉第21回定期検査時（2002年度）、高浜2号炉第27回定期検査時（2011年度））

## (3) 総合評価

健全性評価結果から判断して、胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化が機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。

ただし、胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対しては、今後も計画的に監視試験を実施して健全性評価の妥当性を確認する必要がある。

胴部（炉心領域部）材料の機械的性質の予測は監視試験により把握可能であり、また有意な欠陥のないことも超音波探傷検査により確認していることから、保全内容として適切である。

## (4) 高経年化への対応

JEAC4201に基づき計画的に監視試験を実施し、定期的に超音波探傷検査を実施していく。また、監視試験結果から、JEAC4206に基づき、運転管理上の制限として加熱・冷却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱冷却時制限曲線）および耐圧漏えい試験温度を設けて運用していく。

胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化については、原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」の規定に従い、運転開始後40年を経過する日から10年以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき監視試験を実施する。

# 別紙



## 【高浜 1 号炉】

- 別紙 1 . 炉心領域材料の化学成分
- 別紙 2 . 監視試験の実施時期
- 別紙 3 . 監視試験カプセルの配置
- 別紙 4 . 高照射領域の範囲および各部位の関連温度
- 別紙 5 . 評価対象部位の照射量
- 別紙 6 . 関連温度と上部棚吸収エネルギーの計算過程
- 別紙 7 . K I 曲線
- 別紙 8 . 破壊靭性実測値および破壊靭性実測値から算出した  $T_p$  の一覧
- 別紙 9 . 上部棚吸収エネルギー破壊力学評価
- 別紙 10 . 加熱冷却時制限曲線
- 別紙 11 . 耐圧漏えい試験温度

## 【高浜 2 号炉】

- 別紙 12 . 炉心領域材料の化学成分
- 別紙 13 . 監視試験の実施時期
- 別紙 14 . 監視試験カプセルの配置
- 別紙 15 . 高照射領域の範囲および各部位の関連温度
- 別紙 16 . 評価対象部位の照射量
- 別紙 17 . 関連温度と上部棚吸収エネルギーの計算過程
- 別紙 18 . 破壊靭性実測値および破壊靭性実測値から算出した  $T_p$  の一覧
- 別紙 19 . 加熱冷却時制限曲線
- 別紙 20 . 耐圧漏えい試験温度

タイトル	原子炉圧力容器の炉心領域部材料のミルシートについて。																
説 明	<p>原子炉圧力容器の炉心領域部は [ ] 枚の低合金鋼で製作されており、各母材のミルシート（化学成分表）は以下の通り。</p> <p style="text-align: right;">(重量%)</p> <table border="1"><thead><tr><th>チャージNo.</th><th>Cu</th><th>Ni</th><th>Mn</th><th>Mo</th><th>Si</th><th>P</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>母材</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr></tbody></table> <p>[ ] 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 [ ]</p>	チャージNo.	Cu	Ni	Mn	Mo	Si	P	S	母材	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
チャージNo.	Cu	Ni	Mn	Mo	Si	P	S										
母材	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]										

タイトル	監視試験の実施時期について。																							
説明	<p>これまで4回の監視試験片の取り出し実績は、以下の通り。JEACに基づくと標準監視試験計画としては計5回の取り出しとなり、今後第5回目の取り出しを行なう予定である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">高浜1号炉の監視試験片の取出</th> <th rowspan="2">JEAC4201-2007の規定</th> </tr> <tr> <th>回次</th> <th>取出時期 (年月)</th> <th>取出時期 (EFPY)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>1976年4月</td> <td>1. 12</td> <td>&lt;第1カプセルの取出時期&gt; 1.5EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が<math>5 \times 10^{18}\text{n/cm}^2</math> (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す監視試験片の<math>\Delta RT_{NDT}</math>が<math>28^\circ\text{C}</math>と予測される時期のうち, いずれか早い方。</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>1984年2月</td> <td>4. 71</td> <td>&lt;第2カプセルの取出時期&gt; 3EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が第1カプセル及び第3カプセルの中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) の中間となる時期。</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>2002年11月</td> <td>18. 60</td> <td>&lt;第3カプセルの取出時期&gt; 6EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が<math>(1/4)t</math>の位置で受ける中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) に到達する時期のうち, いずれか早い方。</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>2009年9月</td> <td>24. 47</td> <td>&lt;第4カプセルの取出時期&gt; 15EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) に到達する時期のうち, いずれか早い方。</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、それぞれの取出時期の考え方は以下の通り。</p> <p>第1回取出時期</p>  <p>第2回取出時期</p> 	高浜1号炉の監視試験片の取出			JEAC4201-2007の規定	回次	取出時期 (年月)	取出時期 (EFPY)	第1回	1976年4月	1. 12	<第1カプセルの取出時期> 1.5EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が $5 \times 10^{18}\text{n/cm}^2$ ( $E > 1\text{MeV}$ ) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す監視試験片の $\Delta RT_{NDT}$ が $28^\circ\text{C}$ と予測される時期のうち, いずれか早い方。	第2回	1984年2月	4. 71	<第2カプセルの取出時期> 3EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が第1カプセル及び第3カプセルの中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) の中間となる時期。	第3回	2002年11月	18. 60	<第3カプセルの取出時期> 6EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が $(1/4)t$ の位置で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。	第4回	2009年9月	24. 47	<第4カプセルの取出時期> 15EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。
高浜1号炉の監視試験片の取出			JEAC4201-2007の規定																					
回次	取出時期 (年月)	取出時期 (EFPY)																						
第1回	1976年4月	1. 12	<第1カプセルの取出時期> 1.5EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が $5 \times 10^{18}\text{n/cm}^2$ ( $E > 1\text{MeV}$ ) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す監視試験片の $\Delta RT_{NDT}$ が $28^\circ\text{C}$ と予測される時期のうち, いずれか早い方。																					
第2回	1984年2月	4. 71	<第2カプセルの取出時期> 3EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が第1カプセル及び第3カプセルの中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) の中間となる時期。																					
第3回	2002年11月	18. 60	<第3カプセルの取出時期> 6EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が $(1/4)t$ の位置で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。																					
第4回	2009年9月	24. 47	<第4カプセルの取出時期> 15EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。																					

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第3回取出時期

第4回取出時期

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	監視試験片の配置、試験片数、各カプセルの取り出し時期、関連温度、中性子照射量、中性子束、およびリードファクターについて。																														
説明	<p>監視試験片の全カプセル数： 8体（4体を取出済）      カプセルの配置：</p>  <p>カプセルの取出時期、関連温度、中性子照射量、中性子束およびリードファクター：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視試験回次</th> <th>取出時期</th> <th>関連温度 [°C]</th> <th>中性子 照射量 [×10<sup>19</sup>n/cm<sup>2</sup>, E&gt;1MeV]</th> <th>中性子束 [×10<sup>11</sup>n/cm<sup>2</sup>/s, E&gt;1MeV]</th> <th>RV内表面に 対するリード ファクター</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>1976年4月</td> <td>22</td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>1984年2月</td> <td>54</td> <td>1.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>2002年11月</td> <td>68</td> <td>3.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>2009年9月</td> <td>95</td> <td>5.6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	監視試験回次	取出時期	関連温度 [°C]	中性子 照射量 [×10 <sup>19</sup> n/cm <sup>2</sup> , E>1MeV]	中性子束 [×10 <sup>11</sup> n/cm <sup>2</sup> /s, E>1MeV]	RV内表面に 対するリード ファクター	第1回	1976年4月	22	0.3			第2回	1984年2月	54	1.3			第3回	2002年11月	68	3.4			第4回	2009年9月	95	5.6		
監視試験回次	取出時期	関連温度 [°C]	中性子 照射量 [×10 <sup>19</sup> n/cm <sup>2</sup> , E>1MeV]	中性子束 [×10 <sup>11</sup> n/cm <sup>2</sup> /s, E>1MeV]	RV内表面に 対するリード ファクター																										
第1回	1976年4月	22	0.3																												
第2回	1984年2月	54	1.3																												
第3回	2002年11月	68	3.4																												
第4回	2009年9月	95	5.6																												

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。


タイトル	運転開始後 60 年時点で照射量が $1.0 \times 10^{21} \text{n/m}^2$ をこえる範囲並びにその各部位に係る関連温度について。
説明	運転開始後 60 年時点で照射量が $1.0 \times 10^{21} \text{n/m}^2$ ( $1.0 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ ) をこえる範囲を示した図を添付 1 に示す。また、各部位に係る関連温度及び計算に必要な数値を添付 2 に示す。

運転開始後 60 年時点で照射量が  $1.0 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$  を超える範囲(高浜 1 号炉)

運転開始後 60 年時点の原子炉容器軸方向中性子照射量分布を図 1 に、照射量が  $1 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$  を超える範囲を図 2 に示す。図 1 より運転開始後 60 年時点での照射量は、入口管台溶接部及び上部胴では  $1 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$  を上回るもの、出入口管台ノズルコーナ部、出口管台及び下部鏡では  $1 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$  を下回る。



図 1 原子炉容器の軸方向中性子照射量分布



## 1-1. 関連温度算出に係る数値

関連温度の算出に用いる各部材の化学成分、R T N D T 初期値及び公称照射温度を表-1 に、運転開始後 60 年時点における各部位の中性子照射量及び中性子束を表-2 に示す。

表-1 各部材の化学成分、R T N D T 初期値及び公称照射温度

部材	チャージ No.	化学成分 (mass%) <sup>*1</sup>			R T N D T 初期値 (°C)	公称照射温度 (°C)
		C u	N i	P		
中間胴母材						
下部胴母材						
入口管台						
上部胴						

表-2 運転開始後 60 年時点における各部材の 1/4T 位置での中性子照射量、中性子束

部材	チャージ No.	中性子照射量 (n/cm <sup>2</sup> ) [E ≥ 1 MeV]	中性子束 (n/cm <sup>2</sup> · s) [E ≥ 1 MeV]
中間胴母材			
下部胴母材			
入口管台			
上部胴			

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

## 1-2. 関連温度算出結果

表-1 及び2のデータを用いて算出した運転開始後60年時点における各時期の $\Delta RT_{NDT}$ 計算値を表-3に、関連温度を表-4に示す。

表-3 運転開始後60年時点における各部材の1/4T位置での $\Delta RT_{NDT}$ 計算値

部材	チャージNo.	$\Delta RT_{NDT}$ 計算値 (°C)
中間胴母材		
下部胴母材		
入口管台		
上部胴		

表-4 運転開始後60年時点における各部材の1/4T位置での関連温度

部材	チャージNo.	関連温度 (°C)
中間胴母材		
下部胴母材		
入口管台		
上部胴		

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	「内表面」及び「内表面から板厚tの1/4深さ」に係る、2015年4月時点及び運転開始後60年時点の中性子照射量の計算過程について。
説明	<p>「内表面」及び「内表面から板厚tの1/4深さ」に係る、2015年4月時点及び運転開始後60年時点※の中性子照射量の計算過程について添付1に示す。</p> <p>※ 運転開始後60年時点までの運転条件は、運転期間延長申請認可期限日まで停止、以降は稼働率80%で運転すると仮定する。</p> <p>2015年4月時点及び運転開始後60年時点のEFPYは発電電力量から下記通り算出している。</p> <p>2015年4月時点のEFPY = 2015年4月時点の累積発電電力量 ÷ 定格電気出力 ÷ 24 ÷ 365.25      60年時点のEFPY = 2015年4月時点のEFPY + 60年時点までの想定運転年数 × 想定稼働率      2015年4月時点の累積発電電力量 : 185,823,337 [MWh]      定格電気出力 : 826[MW]      60年時点までの想定運転年数 : 18.35[年]</p>

### 中性子照射量算出要領

評価時期における原子炉容器内表面および原子炉容器内表面から板厚 $t$ の $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量 $f$ は、第4回監視試験により得られた中性子照射量 $f_1$ 及び定格負荷相当年数EFPY<sub>1</sub>を用いて算出した中性子束に対し、原子炉容器内表面のリードファクタLF及び板厚方向の減衰係数を考慮し、評価時点での定格負荷相当年数EFPY<sub>2</sub>を乗じて算出する。

$$f = \underbrace{f_1 \div EFPY_1 \div LF \times \exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4)}_{\text{カプセル位置での中性子束}} \times EFPY_2$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{内表面位置での中性子束}}$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{1/4t深さ位置での中性子束}}$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{評価時期における1/4t深さ位置での中性子照射量}}$

高浜1号炉の中性子照射量算出に用いる値を下表に示す。

表 中性子照射量算出に用いる値

記号	算出に用いる値
$f_1 (\times 10^{19} n/cm^2)$	5.61
EFPY <sub>1</sub>	
EFPY <sub>2</sub>	25.7 (2015年4月時点) 40.4 (運転開始後60年時点)
LF	
$t$ (mm)	

2015年4月時点及び運転開始後60年時点における原子炉容器内表面での中性子照射量 $f$ は以下となる。

① 原子炉容器内表面：2015年4月時点

$$f = \boxed{f_1 \div EFPY_1 \div LF \times \exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4) \times EFPY_2}$$

② 原子炉容器内表面：運転開始後60年時点

$$f = \boxed{f_1 \div EFPY_1 \div LF \times \exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4) \times EFPY_2}$$

2015年4月時点及び運転開始後60年時点における原子炉容器内表面から板厚 $t$ の $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量 $f$ は以下となる。

③ 原子炉容器内表面から板厚 $t$ の $1/4t$ 深さ位置：2015年4月時点

$$f = \boxed{f_1 \div EFPY_1 \div LF \times \exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4) \times EFPY_2}$$

④ 原子炉容器内表面から板厚 $t$ の $1/4t$ 深さ位置：運転開始後60年時点

$$f = \boxed{f_1 \div EFPY_1 \div LF \times \exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4) \times EFPY_2}$$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	2015年4月時点及び運転開始後60年時点の関連温度及び上部棚吸収エネルギーの予測の計算過程について。
説明	2015年4月時点及び60年時点の関連温度及び上部棚吸収エネルギーの予測はJEAC4201-2007/2013追補版に従って評価している。評価結果の算出過程を添付資料に示す。

## 1. 関連温度の算出

### 1.1 関連温度算出の詳細な要領

$R_{TNDT}$ の予測値( $R_{TNDT}$ 調整値)は次の通り算出する。

$$R_{TNDT\text{調整値}} = R_{TNDT\text{初期値}} + \Delta R_{TNDT\text{予測値}} \quad \dots \quad (1.1)$$

$$\Delta R_{TNDT\text{予測値}} = \Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_R \quad \dots \quad (1.2)$$

$R_{TNDT\text{初期値}}$  : 照射前の試験により決定した $R_{TNDT}$ (°C)

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$  : 以下のように設定する。

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$ (°C)はJEAC4201-2007/2013追補版の附属書表B-2100-1(PWRの場合)より、公称照射温度から適用表を選択し、中性子束、Cu含有量、Ni含有量及び中性子照射量又はEFPYにより比例法及び対数補間にて算出する。なお、中性子照射量  $f$  ( $\times 10^{19}n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )は、容器内面からの深さを $a$ (mm)とすると次式で与えられる。

$$f = f_0 \cdot \exp(-0.24a/25.4) \quad \dots \quad (1.3)$$

ここで、 $f_0$  : 容器内面での中性子照射量( $\times 10^{19}n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )

$M_R$  : マージン(°C)であり、22°Cである。

しかしながら、監視試験による $\Delta R_{TNDT}$ の実測値が(1.2)式で求まる $\Delta R_{TNDT\text{予測値}}$ を上回った場合は実測値を包絡するように $M_R$ を定め直す。

当該材料に対して2個以上の監視試験による $\Delta R_{TNDT}$ の実測値がある場合、そのデータを用いて以下の様に $\Delta R_{TNDT\text{予測値}}$ を求め、それと(1.1)式を用いて $R_{TNDT}$ 調整値を求める。

$$\Delta R_{TNDT\text{予測値}} = [\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C] + M_R \quad \dots \quad (1.4)$$

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$  : 附属書表B-2100-1より求めた $\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$ (°C)

$M_C$  : 実測値で補正する場合に用いるマージン(°C)であり、次式で求める。ただし、 $[\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C]$ が負となる場合は、 $[\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C]$

+Mc] を0とする。

$$Mc = \frac{\sum_{i=1}^n \{(\Delta RTNDT\text{実測値})_i - (\Delta RTNDT\text{計算値})_i\}}{n} \dots\dots (1.5)$$

ここで、

n

: 監視試験データ数

(ΔRTNDT実測値)<sub>i</sub> : 第i回監視試験より得られた

ΔRTNDTの実測値(°C)

この場合、(1.4)式のマージンMRは18°Cとすることができます。

ただし、監視試験によるΔRTNDTの実測値が(1.4)式で求まるΔRTNDT予測値を上回った場合は実測値を包含するようにMRを定め直す。

本脆化予測法の適用範囲を以下に示す。

(母材及び溶接金属)

・材料のCu含有量 (mass%)	0.25以下
・材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.1
・材料のP含有量 (mass%)	0.025以下
・中性子照射量 (n/cm <sup>2</sup> 、E>1MeV)	1.0×10 <sup>17</sup> ~1.3×10 <sup>20</sup>
・中性子束 (n/cm <sup>2</sup> /s、E>1MeV)	1.0×10 <sup>7</sup> ~1.0×10 <sup>12</sup>
・公称照射温度 (°C)	270~290

#### [注記]

- ・Cu含有量が0.04mass%以下の場合は、Cu含有量は0.04mass%として関連温度移行量を予測する。

## 1.2 関連温度算出結果

関連温度の算出に用いる各部材の化学成分及び公称照射温度を添付表-1、各時期(照射前～第4回監視試験時点、2015年4月時点及び運転開始後60年時点における中性子照射量、中性子束、RTNDT実測値を添付表-2に示す。

添付表-1 各部材の化学成分及び公称照射温度

部材	化学成分 (mass%)			公称照射温度 (°C)
	C u	N i	P	
母材 (熱影響部)	0.16	0.61	0.010	
溶接金属	0.14	0.80	0.012	

添付表-2 各時期における中性子照射量、中性子束、RTNDT実測値

監視試験回次 及び評価時期	中性子照射量 ( $\times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ) [E > 1 MeV]	中性子束 ( $\times 10^{10} \text{n/cm}^2/\text{s}$ ) [E > 1 MeV]	RTNDT実測値 (°C)		
			母材	熱影響部	溶接金属
0	—	—	-4	-40	-53
1	0.33	—	22	-4	-20
2	1.34	—	54	13	3
3	3.44	—	68	33	24
4	5.61	—	95	57	53
2015年4月時点 <sup>*1</sup>	2.82	—	—	—	—
運転開始後60年時点 <sup>*1</sup>	4.44	—	—	—	—

\*1 : 1/4T位置

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

添付 (4/9)

1. 1項に従い添付表-1及び2のデータを用いて算出した $\Delta RT_{NDT}$ 計算値を添付表-3に示す。

添付表-3 各時期における $\Delta RT_{NDT}$ 計算値

監視試験回次 及び評価時期	$\Delta RT_{NDT}$ 計算値 (°C)		
	母材	熱影響部	溶接金属
1			
2			
3			
4			
2015年4月時点*			
運転開始後60年時点*			

\* : 1/4T位置

1. 1項に従い添付表-2及び3のデータを用いて算出した $Mc$ 及び $MR$ を添付表-4に示す。

添付表-4 各部材における $Mc$ 及び $MR$

部材	$Mc$	$MR$
母材		
熱影響部		
溶接金属		

ここで、(1.1)式及び(1.4)式に従い、関連温度の算出式をまとめると、以下の通り。

$RT_{NDT}$ 調整値

$$= RT_{NDT} \text{初期値} + [\Delta RT_{NDT} \text{計算値} + Mc] + MR \quad \dots \quad (1.6)$$

1. 1項に従い添付表-2～4のデータを用いて、(1.6)式より2015年4月時点及び運転開始後60年時点における内表面から板厚tの1/4t深さでの関連温度を算出した結果を以下に示す。

2015年4月時点

母材	89 (°C)
熱影響部	54 (°C)
溶接金属	43 (°C)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

運転開始後60年時点

母材	97 (°C) ≈
熱影響部	62 (°C) ≈
溶接金属	52 (°C) ≈

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

## 2. 上部棚吸収エネルギーの算出

### 2.1 上部棚吸収エネルギー算出の詳細な要領

USEの予測値(USE調整値)は次の通り算出する。

$$\text{USE調整値 (J)} = \text{USE初期値} \times (1 - \Delta \text{USE予測値}/100) \quad \dots \dots \dots \quad (2.1)$$

USE初期値：照射前の試験により決定したUSE (J)

$$\Delta \text{USE予測値 (\%)} = C_0 + [CF_u] \cdot [FF_u]_{(f)} + Mu \quad \dots \dots \dots \quad (2.2)$$

$C_0$  : 母材(含む熱影響部)については-0.95、溶接金属については-2.78

$[CF_u]$  : 化学成分(mass%)による係数

母材(含む熱影響部)

$$[CF_u] = 5.23 + 9.36 \cdot (0.5 + 0.5 \cdot \tanh [(Cu - 0.087) / 0.034]) \\ \times (1 + 0.59 \cdot Ni) \quad \dots \dots \dots \quad (2.3)$$

溶接金属

$$[CF_u] = 9.78 + 3.96 \cdot (0.5 + 0.5 \cdot \tanh [(Cu - 0.086) / 0.045]) \\ \times (1 + 3.63 \cdot Ni) \quad \dots \dots \dots \quad (2.4)$$

Cu : 銅の含有量(mass%)

Ni : ニッケルの含有量(mass%)

$[FF_u]_{(f)}$  : 中性子照射量  $f$  ( $\times 10^{19} n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )による係数

$$\text{母材(含む熱影響部)} \quad [FF_u]_{(f)} = f^{(0.349 - 0.068 \log f)} \quad \dots \dots \dots \quad (2.5)$$

$$\text{溶接金属} \quad [FF_u]_{(f)} = f^{(0.234 + 0.015 \log f)} \quad \dots \dots \dots \quad (2.6)$$

$$f = f_0 \cdot \exp(-0.24a/25.4) \quad \dots \dots \dots \quad (2.7)$$

$f_0$  : 容器内面での中性子照射量( $\times 10^{19} n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )

a : 容器内面からの深さ(mm)

$M_U$  : 以下のように設定する。

1) 当該の材料に対して監視試験による  $\Delta USE$  の実測値が2個未満の場合

$$M_U = 2\sigma_{\Delta U} \quad \dots \dots \dots \quad (2.8)$$

$\sigma_{\Delta U}$  :  $\Delta USE$ に関する標準偏差(%)

母材(含む熱影響部)については6.9%、溶接金属については7.5%。

ただし、監視試験(第1回)による  $\Delta USE$  の実測値が(2.2)式で求まる  $\Delta USE$  予測値を上回った場合は実測値を包含するように  $M_U$  を定め直す。

2) 当該の材料に対して監視試験による  $\Delta USE$  の実測値が2個以上の場合

$$M_U = \frac{\sum_{i=1}^n \{ (\Delta USE \text{実測値})_i - (C_0 + [CF_U] \cdot [FF_U]_{(f_i)}) \}}{n} \quad \dots \dots \dots \quad (2.9)$$

$(\Delta USE \text{実測値})_i$  : 第*i*回監視試験より得られた  $\Delta USE$  の実測値(%)  
 $n$  : 監視試験データ数

ただし、監視試験による最大の  $\Delta USE$  の実測値が(2.2)式で求まる  $\Delta USE$  予測値を上回った場合は実測値を包含するように  $M_U$  を定め直す。

国内USE予測式の適用範囲を以下に示す。

	母材	溶接金属
・材料のCu含有量(mass%)	0.25以下	0.20以下
・材料のNi含有量(mass%)	0.5~1.0	0.5~1.1
・材料のP含有量(mass%)	0.020以下	0.016以下
・中性子照射量( $n/cm^2$ 、 $E > 1 MeV$ )	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$	
・公称照射温度(°C)		274~310

## 2.2 上部棚吸収エネルギー算出結果

上部棚吸収エネルギーの算出に用いる各部材の化学成分及び公称照射温度を添付表-5、各時期(照射前～第4回監視試験時点、2015年4月時点及び運転開始後60年時点)における中性子照射量、USE実測値を添付表-6に示す。

添付表-5 各部材の化学成分及び公称照射温度

部材	化学成分 (mass%)			公称照射温度 (°C)
	C u	N i	P	
母材 (熱影響部)	0.16	0.61	0.010	
溶接金属	0.14	0.80	0.012	

添付表-6 各時期における中性子照射量、USE実測値

監視試験回次 及び評価時期	中性子照射量 ( $\times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ) [E > 1 MeV]	USE実測値 (J)		
		母材	熱影響部	溶接金属
0	—	98	137	158
1	0.33	80	128	127
2	1.34	74	124	123
3	3.44	76	125	127
4	5.61	81	125	131
2015年4月時点 <sup>*1</sup>	2.82	—	—	—
運転開始後60年時点 <sup>*1</sup>	4.44	—	—	—

\*1 : 1/4T位置

ここで、(2.1)式及び(2.2)式に従い、上部棚吸収エネルギーの算出式をまとめると、以下の通り。

$$\text{USE調整値} = \text{USE初期値} \times (1 - (C_0 + [CF_u] \cdot [FF_u]_{(f)} + M_u) / 100) \quad \dots \dots \dots \quad (2.10)$$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

2. 1項に従い添付表-5及び6のデータを用いて $[CF_U]$ 、 $[FF_{U(f)}]$ 及び $M_U$ を算出し、(2.10)式より2015年4月時点及び運転開始後60年時点における上部棚吸収エネルギーを算出した結果を以下に示す。

## 2015年4月時点

$$\begin{aligned} \text{母材} & 69 \text{ (J)} \doteq 98 \times (1 - ((-0.95) + \boxed{\phantom{00}})) / 100 \\ \text{熱影響部} & 117 \text{ (J)} \doteq 137 \times (1 - ((-0.95) + \boxed{\phantom{00}})) / 100 \\ \text{溶接金属} & 115 \text{ (J)} \doteq 158 \times (1 - ((-2.78) + \boxed{\phantom{00}})) / 100 \end{aligned}$$

## 運転開始後60年時点

$$\begin{aligned} \text{母材} & 65 \text{ (J)} \doteq 98 \times (1 - ((-0.95) + \boxed{\phantom{00}})) / 100 \\ \text{熱影響部} & 112 \text{ (J)} \doteq 137 \times (1 - ((-0.95) + \boxed{\phantom{00}})) / 100 \\ \text{溶接金属} & 109 \text{ (J)} \doteq 158 \times (1 - ((-2.78) + \boxed{\phantom{00}})) / 100 \end{aligned}$$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	PTS事象として設定した、小破断LOCA、大破断LOCA及び主蒸気管破断のKI曲線について。
説明	<p>国内PWRに対しては、発電技検「溶接部等熱影響部信頼性実証試験」のうち、「原子炉圧力容器加圧熱衝撃試験」において、設計基準事象から主蒸気管破断事故、小破断冷却材喪失(LOCA)事故、大破断冷却材喪失(LOCA)事故が制限的なPTS事象として選定されており、これらを評価対象として、現行のJEAC4206に反映されている。PTS評価は、これに従って評価を実施している。なお、高浜1号炉と2号炉はツインプラントであり、以下に説明する評価条件は高浜1, 2号炉共通である。</p> <p>(参考) 溶接部等熱影響部信頼性実証試験に関する調査報告書「原子炉圧力容器加圧熱衝撃試験」[総まとめ版] (平成4年3月、財団法人発電設備技術検査協会)</p> <p>なお、遷移曲線設定条件及びPTS評価における応力拡大係数の計算条件を添付資料に示す。添付資料は代表的な3ループプラントでの評価だが、PTS事象の中で最も厳しくなる大LOCAの条件について、主要条件を比較した結果、下記の観点から高浜1号炉は代表プラントと同等であり、適用性に問題ないと判断している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①ステップ状温度低下幅 (初期温度 [ ] °C → [ ] °C) 高浜1号炉は代表プラントと同条件。</li> <li>②再循環切替時間 ([ ] °C → [ ] °C) 代表プラントでは [ ] であるのに対し、高浜1号炉は [ ] であり、再循環切替時間は代表プラント以下であることから安全側の評価となっている。</li> <li>③圧力 高浜1号炉は代表プラントと同条件。</li> <li>④冷却水温度 ([ ] °C) 高浜1号炉は代表プラントと同条件。</li> </ul>

[枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。]

表1 3ループプラントの状態遷移曲線（大破断LOCA）




表2 PTS評価における応力拡大係数の計算の条件

項目	算出方法	備考
過渡条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主蒸気管破断事故</li> <li>・小破断冷却材喪失事故(小破断LOCA)</li> <li>・大破断冷却材喪失事故(大破断LOCA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計基準事象から1次冷却材温度が低温となりPTS評価上厳しい過渡を選定。</li> <li>・選定した過渡のうち、最もPTS評価上厳しい大破断LOCAは、安全側に冷却水の混合を考慮しないステップ状の温度変化を与えている。</li> </ul>
応力解析	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内圧による応力は、厚肉円筒の式より算出</li> <li>・熱による応力は、厚肉円筒の内外温度差による熱応力の式を使用し算出</li> </ul>	
応力拡大係数の算出	<ul style="list-style-type: none"> <li>・C.B. Buchalet &amp; W.H. Bamford の応力拡大係数式より算出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応力解析により求められた応力分布に基づき仮想欠陥最深部での応力拡大係数を算出。</li> <li>・評価式はJEAC4206-2007 C-3120 (3)に規定されている。</li> </ul>

【枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】

タイトル	深さ10mm位置および深さ5mm位置の破壊靱性値の評価を行う上で用いたTpの値、Tpの設定に用いた監視試験データ（破壊靱性）について。
説明	<p>監視試験データは JEAC4206-2007 附属書 C に規定されている一般評価により計算し、Tp を設定している。脆化予測には、JEAC4201-2007/2013 追補版の附属書 B に規定されている国内脆化予測法を適用している。</p> <p>(Tp : 当該プラントにおけるプラント評価時期の破壊靱性遷移曲線を設定する際に定まるプラント個別の定数 (°C))</p> <p>高浜 1 号炉の Tp の評価に用いた詳細データを添付資料に示す。</p> <p>また、2015 年 4 月時点及び運転開始後 60 年時点において下限包絡線で厳しくなるに対する 10mm 位置での Tp の算出過程は以下の通り。</p> <p>2015 年 4 月時点</p> $\Delta TK_{IC} = \Delta RT_{NDT}(\text{評価時期}) - \Delta RT_{NDT}(\text{監視試験時点}) + \sigma \Delta$ $= [ ] - [ ] + [ ] = [ ]$ $T (\text{シフト後温度}) = T (\text{試験温度}) + \Delta TK_{IC}$ $= [ ] + [ ] = [ ]$ $Tp = T (\text{シフト後温度}) - \frac{1}{0.0161} \ln\left(\frac{K_{IC} - 20.16}{129.9}\right)$ $= [ ] - \frac{1}{0.0161} \ln\left(\frac{[ ] - 20.16}{129.9}\right) \approx 118.3$ <p>運転開始後 60 年時点</p> $\Delta TK_{IC} = [ ] - [ ] + [ ] = [ ]$ $T (\text{シフト後温度}) = [ ] + [ ] = [ ]$ $Tp = [ ] - \frac{1}{0.0161} \ln\left(\frac{[ ] - 20.16}{129.9}\right) \approx 130.9$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表1.1 高浜1号機の2015年4月時点におけるTp算出結果  
(深さ10mmの想定き裂を用いた評価)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
					118.3	○

表1.2 高浜1号機の60年時点におけるTp算出結果  
(深さ10mmの想定き裂を用いた評価)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
					130.9	○

【枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】

表2.1 高浜1号機の2015年4月時点におけるTp算出結果  
(深さ5mmの想定き裂を用いた評価)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
					119.5	○

表2.2 高浜1号機の60年時点におけるTp算出結果  
(深さ5mmの想定き裂を用いた評価)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
					132.8	○

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	上部棚吸収エネルギー低下に係る、運転開始後60年時点のJEAC4206に基づく破壊力学評価について。
説 明	<p>60年時点の上部棚吸収エネルギーの予測が68J未満となる母材について、JEAC4206-2007 の附属書G「上部棚吸収エネルギーが 68J を下回る原子炉圧力容器の健全性評価方法」に従った健全性評価の計算過程を以下に示す。</p> <p>【弾塑性破壊力学評価の計算過程】</p> <p>(1) <math>J_{mat}</math> の算出</p> <p>欠陥深さ <math>a</math> に対する上部棚破壊非性 <math>J_{mat}</math> は次式で評価している。</p> $J_{mat} = M_j \cdot C_1 \cdot \Delta a^{C_2}$ $M_j = 0.863 [\text{供用状態 A, B, C}] , 1.05 [\text{供用状態 D}]$ $C_1 = \exp\{0.147 + 2.64 \cdot \log(\text{USE 調整値}) - 0.00087 \cdot T\}$ $C_2 = -0.549 + 0.383 \cdot \log(C_1)$ <p>USE 調整値 : 60 年運転時点における仮想欠陥深さでの値 (= 1/4t 深さ: [ ] J, 10mm 深さ: [ ] J)</p> <p>T : 評価位置での温度* (= [ ] °C)</p> <p>* 低温側配管の一次冷却材の温度</p> <p>(出典 : JEAC4206-2007 附属書 G G-3200)</p> <p>(2) <math>J_{app}</math> の算出</p> <p>欠陥深さ <math>a</math> に対するき裂進展力 <math>J_{app}</math> は次式、及び表 1 の評価条件を基に評価している。</p> $J_{app} = 1000 \cdot (K_I')^2 / E'$ $K_I' = \sqrt{\frac{a_e}{a}} \cdot K_I$ $a_e = a + \left( \frac{1000}{6\pi} \right) \cdot \left[ \frac{K_I}{\sigma_y} \right]^2$ <p>E : ヤング率 (MPa) E' : E / (1 - <math>\nu^2</math>) (MPa) <math>\nu</math> : ポアソン比 <math>\sigma_y</math> : 降伏応力 (MPa)</p> $K_I = 0.961 K_{IP}^e + 0.961 C \cdot K_{IT}^e$ $C = 1.0 - \{-0.159(a/t) + 0.155\}(\sigma_u / \sigma_{total})$ <p>ただし、C の下限は次式とする。C = 1.0 - 0.12 · (<math>\sigma_u / \sigma_{total}</math>)</p>

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

$\sigma_t$  : 欠陥深さ位置の熱応力(MPa)

$\sigma_{total}$  : 欠陥深さ位置の応力(MPa)

$t$  : 胸部母材厚さ (= [ ] mm)

$K_{IP}^e$  : 内圧応力に対する応力拡大係数

$K_{IT}^e$  : 熱応力に対する応力拡大係数

(出典 : JEAC4206-2007 附属書 G G-6200)

※  $K_{IP}^e$  及び  $K_{IT}^e$  は、ASME Code Section XI, Appendix A の解（作用分布応力を多項式近似する場合）により算出する。

$K_{IP}^e$  及び  $K_{IT}^e$  の計算式を以下に示す。

(JEAC4206-2007 附属書 F-3200 参照)

$$K_I = \frac{1}{\sqrt{1000}} [(A_0 + A_p)G_0 + A_1G_1 + A_2G_2 + A_3G_3] \sqrt{\pi a/Q} \quad \cdots (1)$$

$$\sigma = A_0 + A_1 \left( \frac{u}{a} \right) + A_2 \left( \frac{u}{a} \right)^2 + A_3 \left( \frac{u}{a} \right)^3 \quad \cdots (2)$$

$$A_p = p (K_{IP}^e \text{の場合}), \theta (K_{IT}^e \text{の場合}) \quad \cdots (3)$$

$$Q = 1 + 4.593 \left( \frac{a}{\ell} \right)^{1.65} - q_y \quad \cdots (4)$$

$$q_y = [(A_0G_0 + A_pG_0 + A_1G_1 + A_2G_2 + A_3G_3)/\sigma_{ys}]^2 / 6 \quad \cdots (5)$$

ここで、圧力による応力は厚肉円筒の式を用いて算出し、熱応力は差分法で導出した温度分布から算出している。また、式(4)の塑性域補正  $q_y$  は  $J_{app}$  を算出する過程(附属書H-4000)で考慮するため、ここでは考慮していない。 $(q_y=0)$ 。

表1 評価に使用した各条件

	仮想欠陥 <sup>※1※2</sup>	内圧 <sup>※3</sup>	温度過渡
供用状態 A, B	深さ [ ] mm (1/4t) 長さ [ ] mm (1.5t)	[ ] (MPa) 一定 (最高使用圧力の1.1倍)	[ ] °C/h (停止までの下降率)
供用状態 C		[ ] (MPa) 一定 (供用状態 C の最高圧力)	100%定常時の温度 ([ ] °C) から供用状態 C の最低温度 ([ ] °C) への ステップ状温度変化
供用状態 D	深さ : 10mm 長さ : 60mm	[ ] (MPa) 一定 (供用状態 D の最高圧力)	100%定常時の温度 ([ ] °C) から供用状態 D の最低温度 ([ ] °C) への ステップ状温度変化

※ 1 : t は原子炉容器胸部の板厚

※ 2 : 仮想欠陥の方向は軸方向と周方向の 2 つを考える。

※ 3 : 供用状態 A, B のき裂不安定性評価に用いる際には安全率 1.25 を考慮する。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(a)  $K_{IP}^e$  と  $K_{IT}^e$  の算出で使用する係数

$K_{IP}^e$  と  $K_{IT}^e$  は時刻歴で変化するため、代表として供用状態A,Bで周方向欠陥  $\Delta a=2.5\text{mm}$  にて  $J_{app}$  が最大となる時刻の作用分布応力を多項式近似した場合の係数 ( $A_0$  等) を以下に示す。なお、 $u$  はき裂深さ方向の変数である。

( $K_{IP}^e$  の場合)

$$A_p = [ ] \quad A_0 = [ ] \quad A_1 = [ ] \quad A_2 = [ ] \quad A_3 = [ ] \\ G_0 = [ ] \quad G_1 = [ ] \quad G_2 = [ ] \quad G_3 = [ ]$$

( $K_{IT}^e$  の場合)

$$A_0 = [ ] \quad A_1 = [ ] \quad A_2 = [ ] \quad A_3 = [ ] \\ G_0 = [ ] \quad G_1 = [ ] \quad G_2 = [ ] \quad G_3 = [ ]$$

(b) 欠陥深さ位置の熱応力  $\sigma_t$  及び応力  $\sigma_{total}$  の数値

代表として供用状態A,Bで周方向欠陥  $\Delta a=2.5\text{mm}$  にて  $J_{app}$  が最大となる時刻の  $\sigma_t$ ・ $\sigma_{total}$  を以下に示す。

$\Delta a$ [mm]	熱応力 $\sigma_t$ [MPa]	応力 $\sigma_{total}$ [MPa]
2.5	[ ]	[ ]

(算出に必要な条件)

【RV寸法】

$R_e$  : クラッド内半径 (= [ ] mm)、 $R_i$  : 母材内半径 (= [ ] mm)

$t$  : 母材板厚 (= [ ] mm)

【熱伝導率、熱拡張率】

ASME SecII PartD の Table TCD を使用 (母材 : GroupC、クラッド : GroupD)

【綫弾性係数】 (JSME 設計建設規格 2005/2007 Part6 表 1)

母材 : [ ]  $\times 10^{11}$  Pa

【熱膨張係数】 (JSME 設計建設規格 2005/2007 Part6 表 2)

母材 : [ ]  $\times 10^{-6}$  mm/mm°C

【ボアソン比  $\nu$ 】 (JSME 設計建設規格 2005/2007 PPB-3725)

[ ]

【降伏応力  $\sigma_y$ 】 (JSME 設計建設規格 2005/2007 Part5 表 8)

[ ] MPa

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(3) 各供用状態に対する判定結果

周方向欠陥に対する各供用状態での判定結果を以下に示す。

【供用状態A,B】

き裂進展評価 :  $J_{app} < J_{mat}$  at  $\Delta a = 2.5 \text{ mm}$  添付-1 (1/2) 参照

き裂不安定性評価 : 添付-1 (1/2) 参照

【供用状態C】

き裂進展評価 :  $J_{app} < J_{mat}$  at  $\Delta a = 2.5 \text{ mm}$  添付-1 (1/2) 参照

き裂不安定性評価 : 添付-1 (1/2) 参照

【供用状態D】

き裂不安定性評価 : 添付-1 (2/2) 参照

欠陥深さ評価 : 延性き裂進展後の深さ  $a_f (= 11 \text{ mm}) \leq 0.75t (= \boxed{\quad} \text{ mm})$

塑性不安定破壊評価 :

$$\sigma_f (\boxed{\quad} \text{ MPa}^{**}) > \sqrt{3P_c \cdot (R_i + a_e^{**}) / [2 \cdot (t - a_e^{**})]} (\boxed{\quad} \text{ MPa})$$

※ 1 : 設計降伏点 ( $S_y$ ) と設計引張強さ ( $S_u$ ) の平均値

ここで、

$$a_e^{**} = [a_e^* (1 - \{1 + 2c^2/t^2\}^{-0.5})] / [1 - (a_e^*/t) \{1 + 2c^2/t^2\}^{-0.5}]$$

$P_c$  : 最大圧力 ( $\boxed{\quad}$ ) (MPa)

$R_i$  : 胴部母材内半径 ( $\boxed{\quad}$ ) (mm)

$a_e^{**}$  : 延性き裂進展後の塑性域補正を考慮した欠陥深さ ( $\boxed{\quad}$ ) (mm)

(半梢円表面き裂に補正)

$t$  : 胴部母材厚さ ( $\boxed{\quad}$ ) (mm)

$a_e^*$  : 延性き裂進展後の塑性域補正を考慮した欠陥深さ (= 11) (mm)

$2c$  : 欠陥長さ ( $\boxed{\quad}$ ) (mm)

(a) 欠陥深さ評価  $a_f$  の算出根拠

添付-1 から延性き裂進展量  $\Delta a$  は  $J_{app}$  と  $J_{mat}$  の交点までの距離であり、全て 1 mm 未満となるが、保守的に切り上げて  $\Delta a = 1 \text{ mm}$  として、初期き裂深さ 10mm に加えており、延性き裂進展後の深さは  $a_f = 11 \text{ mm}$  となる。

(b) 流動応力  $\sigma_f$  の算出根拠

流動応力  $\sigma_f$  については、設計降伏点 ( $S_y$ ) と設計引張強さ ( $S_u$ ) の平均値を用いている。評価温度 ( $T_e = \boxed{\quad}$ ) における設計降伏点  $S_y = \boxed{\quad}$  設計引張強さ  $S_u = \boxed{\quad}$  は JSME 設計・建設規格 2005/2007 Part5 表8、表9から線形補間して算出している。

$$S_y = (S_{y,at300} - S_{y,at275}) / (300 - 275) * (\boxed{\quad} - 275) + S_{y,at275} \\ = \boxed{\quad} \text{ MPa}$$

$S_u = \boxed{\quad}$  490 MPa であることから、流動応力  $\sigma_f$  は以下の通りとなる。

$$\sigma_f = (\boxed{\quad} + 490) / 2 = \boxed{\quad} = \boxed{\quad} \text{ MPa} \text{ (小数点以下切捨)}$$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。




図-1 供用状態A, Bに対する評価結果




図-2 供用状態Cに対する評価結果






図-3 供用状態Dに対する評価結果


## 別紙10

タイトル	運転管理上の制限として加熱・冷却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱冷却時制限曲線）について。
説明	高浜1号炉の通常運転時の1次冷却材の加熱制限曲線・冷却制限曲線（設定用パラメータ含）を添付資料に示す。





タイトル	耐圧漏えい試験温度について。
説明	<p>現在高浜 1 号炉で運用している耐圧・漏えい検査時における 1 次冷却材の加熱制限曲線（設定用パラメータ含）を添付資料に示す。耐圧・漏えい検査時の一次冷却材圧力は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に基づき設定し、温度は添付資料の制限曲線から [ ] °C 以上で運用することとしている。</p> <p>[ ] 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 [ ]</p>

試験時の加熱制限曲線

適用時間
適用加熱率
安全率 (A)
安全率 (B)
破壊非性
脆化予測法
R T NDT (1/4)
R T NDT (3/4)
Cu
Ni
P

○試験温度決定のための参考圧力値は試験圧力以上で保守的に設定している。

○試験温度は加熱制限曲線から算出された制限温度に  $\square$  °C の温度計装誤差を考慮して  $\square$  °C 以上に設定している。

安全率A：耐圧・漏えい試験での一次応力による  
応力拡大係数に係る安全率

安全率B：耐圧・漏えい試験での二次応力による  
応力拡大係数に係る安全率

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	原子炉圧力容器の炉心領域部材料のミルシートについて。																
説明	<p>原子炉圧力容器の炉心領域部は [ ] 枚の低合金鋼で製作されており、各母材のミルシート（化学成分表）は以下の通り。</p> <p>(重量%)</p> <table><thead><tr><th>チャージNo.</th><th>Cu</th><th>Ni</th><th>Mn</th><th>Mo</th><th>Si</th><th>P</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>母材</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr></tbody></table> <p>[ ] 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 [ ]</p>	チャージNo.	Cu	Ni	Mn	Mo	Si	P	S	母材	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
チャージNo.	Cu	Ni	Mn	Mo	Si	P	S										
母材	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]										

タイトル	監視試験の実施時期について。																							
説明	<p>これまで4回の監視試験片の取り出し実績は、以下の通り。JEACに基づくと標準監視試験計画としては計5回の取り出しどなり、今後第5回目の取り出しを行なう予定である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">高浜2号炉の監視試験片の取出</th> <th rowspan="2">JEAC4201-2007の規定</th> </tr> <tr> <th>回次</th> <th>取出時期 (年月)</th> <th>取出時期 (EFPY)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>1976年10月</td> <td>1. 01</td> <td>&lt;第1カプセルの取出時期&gt; 1.5EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が<math>5 \times 10^{18}\text{n/cm}^2</math> (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す監視試験片の<math>\Delta RT_{NDT}</math>が<math>28^\circ\text{C}</math>と予測される時期のうち, いずれか早い方。</td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>1986年4月</td> <td>6. 75</td> <td>&lt;第2カプセルの取出時期&gt; 3EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が第1カプセル及び第3カプセルの中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) の中間となる時期。</td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>2003年8月</td> <td>18. 88</td> <td>&lt;第3カプセルの取出時期&gt; 6EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が<math>(1/4)t</math>の位置で受ける中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) に到達する時期のうち, いずれか早い方。</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>2010年6月</td> <td>24. 26</td> <td>&lt;第4カプセルの取出時期&gt; 15EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 (<math>E &gt; 1\text{MeV}</math>) に到達する時期のうち, いずれか早い方。</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、それぞれの取出時期の考え方は以下の通り。</p> <p>第1回取出時期</p> <p>第2回取出時期</p>	高浜2号炉の監視試験片の取出			JEAC4201-2007の規定	回次	取出時期 (年月)	取出時期 (EFPY)	第1回	1976年10月	1. 01	<第1カプセルの取出時期> 1.5EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が $5 \times 10^{18}\text{n/cm}^2$ ( $E > 1\text{MeV}$ ) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す監視試験片の $\Delta RT_{NDT}$ が $28^\circ\text{C}$ と予測される時期のうち, いずれか早い方。	第2回	1986年4月	6. 75	<第2カプセルの取出時期> 3EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が第1カプセル及び第3カプセルの中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) の中間となる時期。	第3回	2003年8月	18. 88	<第3カプセルの取出時期> 6EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が $(1/4)t$ の位置で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。	第4回	2010年6月	24. 26	<第4カプセルの取出時期> 15EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。
高浜2号炉の監視試験片の取出			JEAC4201-2007の規定																					
回次	取出時期 (年月)	取出時期 (EFPY)																						
第1回	1976年10月	1. 01	<第1カプセルの取出時期> 1.5EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が $5 \times 10^{18}\text{n/cm}^2$ ( $E > 1\text{MeV}$ ) を超える時期あるいは最大のリードファクタを示す監視試験片の $\Delta RT_{NDT}$ が $28^\circ\text{C}$ と予測される時期のうち, いずれか早い方。																					
第2回	1986年4月	6. 75	<第2カプセルの取出時期> 3EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が第1カプセル及び第3カプセルの中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) の中間となる時期。																					
第3回	2003年8月	18. 88	<第3カプセルの取出時期> 6EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が $(1/4)t$ の位置で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。																					
第4回	2010年6月	24. 26	<第4カプセルの取出時期> 15EFPY, 又は監視試験片の中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) が, 相当運転期間に原子炉圧力容器が内面で受ける中性子照射量 ( $E > 1\text{MeV}$ ) に到達する時期のうち, いずれか早い方。																					

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第3回取出時期

第4回取出時期

【 框囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】

タイトル	監視試験片の配置、試験片数、各カプセルの取り出し時期、関連温度、中性子照射量、中性子束、およびリードファクターについて。																														
説明	<p>監視試験片の全カプセル数： 8体（4体を取出済）      カプセルの配置：</p>  <p>カプセルの取出時期、関連温度、中性子照射量、中性子束およびリードファクター：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>監視試験回次</th> <th>取出時期</th> <th>関連温度 [°C]</th> <th>中性子照射量 [<math>\times 10^{19} n/cm^2</math>, <math>E &gt; 1 MeV</math>]</th> <th>中性子束 [<math>\times 10^{11} n/cm^2/s</math>, <math>E &gt; 1 MeV</math>]</th> <th>RV内表面に対するリードファクター</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回</td> <td>1976年10月</td> <td>-13</td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第2回</td> <td>1986年4月</td> <td>11</td> <td>2.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第3回</td> <td>2003年8月</td> <td>18</td> <td>3.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>2010年6月</td> <td>40</td> <td>5.6</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	監視試験回次	取出時期	関連温度 [°C]	中性子照射量 [ $\times 10^{19} n/cm^2$ , $E > 1 MeV$ ]	中性子束 [ $\times 10^{11} n/cm^2/s$ , $E > 1 MeV$ ]	RV内表面に対するリードファクター	第1回	1976年10月	-13	0.3			第2回	1986年4月	11	2.2			第3回	2003年8月	18	3.5			第4回	2010年6月	40	5.6		
監視試験回次	取出時期	関連温度 [°C]	中性子照射量 [ $\times 10^{19} n/cm^2$ , $E > 1 MeV$ ]	中性子束 [ $\times 10^{11} n/cm^2/s$ , $E > 1 MeV$ ]	RV内表面に対するリードファクター																										
第1回	1976年10月	-13	0.3																												
第2回	1986年4月	11	2.2																												
第3回	2003年8月	18	3.5																												
第4回	2010年6月	40	5.6																												

【枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】


タイトル	運転開始後60年時点での照射量が $1.0 \times 10^{21} \text{n/m}^2$ をこえる範囲並びにその各部位に係る関連温度について。
説明	運転開始後60年時点での照射量が $1.0 \times 10^{21} \text{n/m}^2$ ( $1.0 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ ) をこえる範囲を示した図を添付1に示す。また、各部位に係る関連温度及び計算に必要な数値を添付2に示す。

運転開始後60年時点での照射量が $1.0 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ を超える範囲(高浜2号炉)

運転開始後60年時点の原子炉容器軸方向中性子照射量分布を図1に、照射量が $1 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ を超える範囲を図2に示す。図1より運転開始後60年時点での照射量は、入口管台溶接部及び上部胴では $1 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ を上回るもの、出入口管台ノズルコーナ部、出口管台及び下部鏡では $1 \times 10^{17} \text{n/cm}^2$ を下回る。



図1 原子炉容器の軸方向中性子照射量分布



## 2-1. 関連温度算出に係る数値

関連温度の算出に用いる各部材の化学成分、R T N D T 初期値及び公称照射温度を表-1に、運転開始後60年時点における各部位の中性子照射量及び中性子束を表-2に示す。

表-1 各部材の化学成分、R T N D T 初期値及び公称照射温度

部材	チャージNo.	化学成分(mass%)*1			R T N D T 初期値(°C)	公称照射温度 (°C)
		C u	N i	P		
中間胴母材						
下部胴母材						
入口管台						
上部胴						

表-2 運転開始後60年時点における各部材の1/4T位置での中性子照射量、中性子束

部材	チャージNo.	中性子照射量 (n/cm <sup>2</sup> ) [E > 1MeV]	中性子束 (n/cm <sup>2</sup> · s) [E > 1MeV]
中間胴母材			
下部胴母材			
入口管台			
上部胴			

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

## 2-2. 関連温度算出結果

表-1及び2のデータを用いて算出した運転開始後60年時点における各時期の $\Delta R T_{NDT}$ 計算値を表-3に、関連温度を表-4に示す。

表-3 運転開始後60年時点における各部材の1/4T位置での $\Delta R T_{NDT}$ 計算値

部材	チャージNo.	$\Delta R T_{NDT}$ 計算値 (°C)
中間胴母材		
下部胴母材		
入口管台		
上部胴		

表-4 運転開始後60年時点における各部材の1/4T位置での関連温度

部材	チャージNo.	関連温度 (°C)
中間胴母材		
下部胴母材		
入口管台		
上部胴		

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	<p>「内表面」及び「内表面から板厚tの1/4深さ」に係る、2015年4月時点及び運転開始後60年時点の中性子照射量の計算過程について。</p>
説明	<p>「内表面」及び「内表面から板厚tの1/4深さ」に係る、2015年4月時点及び運転開始後60年時点※の中性子照射量の計算過程について添付1に示す。</p> <p>※ 運転開始後60年時点までの運転条件は、運転期間延長申請認可期限日まで停止、以降は稼働率80%で運転すると仮定する。</p> <p>2015年4月時点及び運転開始後60年時点のEFPYは発電電力量から下記通り算出している。</p> <p>2015年4月時点のEFPY = 2015年4月時点の累積発電電力量 ÷ 定格電気出力 ÷ 24 ÷ 365.25      60年時点のEFPY = 2015年4月時点のEFPY + 60年時点までの想定運転年数 × 想定稼働率      2015年4月時点の累積発電電力量 : 184,366,677 [MWh]      定格電気出力 : 826[MW]      60年時点までの想定運転年数 : 19.35[年]</p>

## 中性子照射量算出要領

評価時期における原子炉容器内表面および原子炉容器内表面から板厚 $t$ の $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量 $f$ は、第4回監視試験により得られた中性子照射量 $f_1$ 及び定格負荷相当年数EFPY<sub>1</sub>を用いて算出した中性子束に対し、原子炉容器内表面のリードファクタLF及び板厚方向の減衰係数を考慮し、評価時点での定格負荷相当年数EFPY<sub>2</sub>を乗じて算出する。

$$f = f_1 \div EFPY_1 \div LF \times \exp(-0.24 \times t \div 4 \div 25.4) \times EFPY_2$$

カプセル位置での中性子束  
 内表面位置での中性子束  
 1/4t深さ位置での中性子束  
 評価時期における1/4t深さ位置での中性子照射量

高浜 2 号炉の中性子照射量算出に用いる値を下表に示す。

表 中性子照射量算出に用いる値

記号	算出に用いる値
$f_1 (\times 10^{19} \text{n/cm}^2)$	5.63
EFPY <sub>1</sub>	
EFPY <sub>2</sub>	25.5 (2015年4月時点) 41.0 (運転開始後60年時点)
LF	
t (mm)	

2015年4月時点及び運転開始後60年時点における原子炉容器内表面での中性子照射量 $f$ は以下となる。

- ## ① 原子炉容器内表面：2015年4月時点

$$f = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- ## ② 原子炉容器内表面：運転開始後60年時点

f =  
=

- 2015年4月時点及び運転開始後60年時点における原子炉容器内表面から板厚 $t$ の $1/4t$ 深さ位置での中性子照射量 $f$ は以下となる。

- ③ 原子炉容器内表面から板厚tの1/4t深さ位置：2015年4月時点

$f =$    
 $\approx$

- ④ 原子炉容器内表面から板厚tの $1/4t$ 深さ位置：運転開始後60年時点

f =  
=

枠開きの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	2015年4月時点及び運転開始後60年時点の関連温度及び上部棚吸収エネルギーの予測の計算過程について。
説明	2015年4月時点及び60年時点の関連温度及び上部棚吸収エネルギーの予測はJEAC4201-2007/2013追補版に従って評価している。評価結果の算出過程を添付資料に示す。

## 1. 関連温度の算出

### 1.1 関連温度算出の詳細な要領

R<sub>TNDT</sub>の予測値(R<sub>TNDT</sub>調整値)は次の通り算出する。

$$R_{TNDT\text{調整値}} = R_{TNDT\text{初期値}} + \Delta R_{TNDT\text{予測値}} \quad \dots \quad (1.1)$$

$$\Delta R_{TNDT\text{予測値}} = \Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_R \quad \dots \quad (1.2)$$

R<sub>TNDT</sub>初期値 : 照射前の試験により決定したR<sub>TNDT</sub>(°C)

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$  : 以下のように設定する。

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$ (°C)はJEAC4201-2007/2013追補版の附属書表B-2100-1(PWRの場合)より、公称照射温度から適用表を選択し、中性子束、Cu含有量、Ni含有量及び中性子照射量又はEFPYにより比例法及び対数補間にて算出する。なお、中性子照射量  $f$  ( $\times 10^{19}n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )は、容器内面からの深さをa(mm)とすると次式で与えられる。

$$f = f_0 \cdot \exp(-0.24a/25.4) \quad \dots \quad (1.3)$$

ここで、 $f_0$  : 容器内面での中性子照射量( $\times 10^{19}n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )

$M_R$  : マージン(°C)であり、22°Cである。

しかしながら、監視試験による $\Delta R_{TNDT}$ の実測値が(1.2)式で求まる $\Delta R_{TNDT\text{予測値}}$ を上回った場合は実測値を包絡するように $M_R$ を定め直す。

当該材料に対して2個以上の監視試験による $\Delta R_{TNDT}$ の実測値がある場合、そのデータを用いて以下の様に $\Delta R_{TNDT\text{予測値}}$ を求め、それと(1.1)式を用いてR<sub>TNDT</sub>調整値を求める。

$$\Delta R_{TNDT\text{予測値}} = [\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C] + M_R \quad \dots \quad (1.4)$$

$\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$  : 附属書表B-2100-1より求めた $\Delta R_{TNDT\text{計算値}}$ (°C)

$M_C$  : 実測値で補正する場合に用いるマージン(°C)であり、次式で求める。ただし、 $[\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C]$ が負となる場合は、 $[\Delta R_{TNDT\text{計算値}} + M_C]$

+Mc] を0とする。

$$Mc = \frac{\sum_{i=1}^n \{(\Delta RTNDT\text{実測値})_i - (\Delta RTNDT\text{計算値})_i\}}{n} \dots\dots (1.5)$$

ここで、

n

: 監視試験データ数

(ΔRTNDT実測値)<sub>i</sub> : 第i回監視試験より得られた

ΔRTNDTの実測値(°C)

この場合、(1.4)式のマージンMRは18°Cとすることができます。

ただし、監視試験によるΔRTNDTの実測値が(1.4)式で求まるΔRTNDT予測値を上回った場合は実測値を包含するようにMRを定め直す。

本脆化予測法の適用範囲を以下に示す。

(母材及び溶接金属)

・材料のCu含有量 (mass%)	0.25以下
・材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.1
・材料のP含有量 (mass%)	0.025以下
・中性子照射量 (n/cm <sup>2</sup> 、E>1MeV)	1.0×10 <sup>17</sup> ~1.3×10 <sup>20</sup>
・中性子束 (n/cm <sup>2</sup> /s、E>1MeV)	1.0×10 <sup>7</sup> ~1.0×10 <sup>12</sup>
・公称照射温度 (°C)	270~290

#### [注記]

- ・Cu含有量が0.04mass%以下の場合は、Cu含有量は0.04mass%として関連温度移行量を予測する。

## 1.2 関連温度算出結果

関連温度の算出に用いる各部材の化学成分及び公称照射温度を添付表-1、各時期(照射前～第4回監視試験時点、2015年4月時点及び運転開始後60年時点における中性子照射量、中性子束、RTNDT実測値を添付表-2に示す。

添付表-1 各部材の化学成分及び公称照射温度

部材	化学成分 (mass%)			公称照射温度 (°C)
	C u	N i	P	
母材 (熱影響部)	0.10	0.57	0.010	---
溶接金属	0.13	0.84	0.012	---

添付表-2 各時期における中性子照射量、中性子束、RTNDT実測値

監視試験回次 及び評価時期	中性子照射量 ( $\times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ) [E > 1 MeV]	中性子束 ( $\times 10^{10} \text{n/cm}^2/\text{s}$ ) [E > 1 MeV]	RTNDT実測値 (°C)		
			母材	熱影響部	溶接金属
0	—	—	-30	-69	-53
1	0.31	—	-13	-60	-33
2	2.15	—	11	-7	4
3	3.54	—	18	-25	8
4	5.63	—	40	-20	27
2015年4月時点 <sup>*1</sup>	2.90	—	—	—	—
運転開始後60年時点 <sup>*1</sup>	4.67	—	—	—	—

\*1 : 1/4T位置

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

1. 1項に従い添付表-1及び2のデータを用いて算出した $\Delta RT_{NDT}$ 計算値を添付表-3に示す。

添付表-3 各時期における $\Delta RT_{NDT}$ 計算値

監視試験回次 及び評価時期	$\Delta RT_{NDT}$ 計算値 (°C)		
	母材	熱影響部	溶接金属
1			
2			
3			
4			
2015年4月時点*			
運転開始後60年時点*			

\* : 1/4T位置

1. 1項に従い添付表-2及び3のデータを用いて算出した $M_C$ 及び $M_R$ を添付表-4に示す。

添付表-4 各部材における $M_C$ 及び $M_R$ 

部材	$M_C$	$M_R$
母材		
熱影響部		
溶接金属		

ここで、(1.1)式及び(1.4)式に従い、関連温度の算出式をまとめると、以下の通り。

#### RT<sub>NDT</sub>調整値

$$= RT_{NDT} \text{初期値} + [\Delta RT_{NDT} \text{計算値} + M_C] + M_R \dots \dots \dots \quad (1.6)$$

1. 1項に従い添付表-2～4のデータを用いて、(1.6)式より2015年4月時点及び運転開始後60年時点における内表面から板厚tの1/4t深さでの関連温度を算出した結果を以下に示す。

2015年4月時点

母材	40 (°C)
熱影響部	3 (°C)
溶接金属	28 (°C)

【枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】

運転開始後60年時点

母材	50 (°C) ≈
熱影響部	13 (°C) ≈
溶接金属	37 (°C) ≈

【枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】

## 2. 上部棚吸収エネルギーの算出

### 2.1 上部棚吸収エネルギー算出の詳細な要領

USEの予測値(USE調整値)は次の通り算出する。

$$\text{USE調整値 (J)} = \text{USE初期値} \times (1 - \Delta \text{USE予測値}/100) \quad \dots \dots \dots \quad (2.1)$$

USE初期値：照射前の試験により決定したUSE (J)

$$\Delta \text{USE予測値 (\%)} = C_0 + [CF_u] \cdot [FF_{u(f)}] + M_u \quad \dots \dots \dots \quad (2.2)$$

$C_0$  : 母材(含む熱影響部)については-0.95、溶接金属については-2.78

[ $CF_u$ ] : 化学成分(mass%)による係数

母材(含む熱影響部)

$$[CF_u] = 5.23 + 9.36 \cdot (0.5 + 0.5 \cdot \tanh [(Cu - 0.087) / 0.034]) \\ \times (1 + 0.59 \cdot Ni) \quad \dots \dots \dots \quad (2.3)$$

溶接金属

$$[CF_u] = 9.78 + 3.96 \cdot (0.5 + 0.5 \cdot \tanh [(Cu - 0.086) / 0.045]) \\ \times (1 + 3.63 \cdot Ni) \quad \dots \dots \dots \quad (2.4)$$

Cu : 銅の含有量(mass%)

Ni : ニッケルの含有量(mass%)

[ $FF_{u(f)}$ ] : 中性子照射量  $f$  ( $\times 10^{19} n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )による係数

$$\text{母材(含む熱影響部)} \quad [FF_{u(f)}] = f^{(0.349 - 0.068 \log f)} \quad \dots \dots \dots \quad (2.5)$$

$$\text{溶接金属} \quad [FF_{u(f)}] = f^{(0.234 + 0.015 \log f)} \quad \dots \dots \dots \quad (2.6)$$

$$f = f_0 \cdot \exp(-0.24a/25.4) \quad \dots \dots \dots \quad (2.7)$$

$f_0$  : 容器内面での中性子照射量( $\times 10^{19} n/cm^2$ 、 $E > 1\text{MeV}$ )

a : 容器内面からの深さ(mm)

$M_U$  : 以下のように設定する。

1) 当該の材料に対して監視試験による  $\Delta USE$  の実測値が2個未満の場合

$$M_U = 2\sigma_{\Delta U} \quad \dots \dots \dots \quad (2.8)$$

$\sigma_{\Delta U}$  :  $\Delta USE$  に関する標準偏差 (%)

母材(含む熱影響部)については6.9%、溶接金属については7.5%。

ただし、監視試験(第1回)による  $\Delta USE$  の実測値が(2.2)式で求まる  $\Delta USE$  予測値を上回った場合は実測値を包含するように  $M_U$  を定め直す。

2) 当該の材料に対して監視試験による  $\Delta USE$  の実測値が2個以上の場合

$$M_U = \frac{\sum_{i=1}^n \{ (\Delta USE \text{ 実測値})_i - (C_0 + [CF_U] \cdot [FF_U]_{(f_i)}) \}}{n} \quad \dots \dots \dots \quad (2.9)$$

$(\Delta USE \text{ 実測値})_i$  : 第*i*回監視試験より得られた  $\Delta USE$  の実測値 (%)  
 $n$  : 監視試験データ数

ただし、監視試験による最大の  $\Delta USE$  の実測値が(2.2)式で求まる  $\Delta USE$  予測値を上回った場合は実測値を包含するように  $M_U$  を定め直す。

国内USE予測式の適用範囲を以下に示す。

	母材	溶接金属
・材料のCu含有量 (mass%)	0.25以下	0.20以下
・材料のNi含有量 (mass%)	0.5~1.0	0.5~1.1
・材料のP含有量 (mass%)	0.020以下	0.016以下
・中性子照射量 ( $n/cm^2$ 、 $E > 1 MeV$ )	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$	
・公称照射温度 (°C)		274~310

## 2.2 上部棚吸収エネルギー算出結果

上部棚吸収エネルギーの算出に用いる各部材の化学成分及び公称照射温度を添付表-5、各時期(照射前～第4回監視試験時点、2015年4月時点及び運転開始後60年時点)における中性子照射量、USE実測値を添付表-6に示す。

添付表-5 各部材の化学成分及び公称照射温度

部材	化学成分 (mass%)			公称照射温度 (°C)
	C u	N i	P	
母材 (熱影響部)	0.10	0.57	0.010	—
溶接金属	0.13	0.84	0.012	—

添付表-6 各時期における中性子照射量、USE実測値

監視試験回次 及び評価時期	中性子照射量 ( $\times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ) [E > 1 MeV]	USE実測値 (J)		
		母材	熱影響部	溶接金属
0	—	141	196	172
1	0.31	133	172	162
2	2.15	110	144	117
3	3.54	122	161	133
4	5.63	124	179	154
2015年4月時点 <sup>*1</sup>	2.90	—	—	—
運転開始後60年時点 <sup>*1</sup>	4.67	—	—	—

\*1 : 1/4T位置

ここで、(2.1)式及び(2.2)式に従い、上部棚吸収エネルギーの算出式をまとめると、以下の通り。

$$\text{USE調整値} = \text{USE初期値} \times (1 - (C_0 + [CF_u] \cdot [FF_u]_{(f)} + M_u) / 100) \quad \dots \dots \dots \quad (2.10)$$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

2. 1項に従い添付表-5及び6のデータを用いて $[CF_U]$ 、 $[FF_{U(f)}]$ 及び $M_U$ を算出し、(2.10)式より2015年4月時点及び運転開始後60年時点における上部棚吸収エネルギーを算出した結果を以下に示す。

## 2015年4月時点

母材	$108 \text{ (J)} \doteq 141 \times (1 - ((-0.95) +$	/100)
熱影響部	$141 \text{ (J)} \doteq 196 \times (1 - ((-0.95) +$	/100)
溶接金属	$113 \text{ (J)} \doteq 172 \times (1 - ((-2.78) +$	/100)

## 運転開始後60年時点

母材	$104 \text{ (J)} \doteq 141 \times (1 - ((-0.95) +$	/100)
熱影響部	$136 \text{ (J)} \doteq 196 \times (1 - ((-0.95) +$	/100)
溶接金属	$106 \text{ (J)} \doteq 172 \times (1 - ((-2.78) +$	/100)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

タイトル	深さ10mm位置および深さ5mm位置の破壊靱性値の評価を行う上で用いたTpの値、Tpの設定に用いた監視試験データ（破壊靱性）について。
説明	<p>監視試験データは JEAC4206-2007 附属書 C に規定されている一般評価により計算し、Tp を設定している。ただし脆化予測には、JEAC4201-2007/2013 追補版の附属書 B に規定されている国内脆化予測法を適用している。      (Tp : 当該プラントにおけるプラント評価時期の破壊靱性遷移曲線を設定する際に定まるプラント個別の定数 (°C))</p> <p>高浜 2 号炉の Tp の評価に用いた詳細データを添付資料に示す。      また、2015 年 4 月時点及び運転開始後 60 年時点において下限包絡線で厳しくなるに対する 10mm 位置での Tp の算出過程は以下の通り。</p> <p>2015 年 4 月時点</p> $\Delta TK_{IC} = \Delta RT_{NDT}(\text{評価時期}) - \Delta RT_{NDT}(\text{監視試験時点}) + \sigma \Delta$ $= \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$ $T(\text{シフト後温度}) = T(\text{試験温度}) + \Delta TK_{IC}$ $= \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$ $Tp = T(\text{シフト後温度}) - \frac{1}{0.0161} \ln\left(\frac{K_{IC} - 20.16}{129.9}\right)$ $= \boxed{\phantom{00}} - \frac{1}{0.0161} \ln\left(\frac{\boxed{\phantom{00}} - 20.16}{129.9}\right) \doteq 91.9$ <p>運転開始後 60 年時点</p> $\Delta TK_{IC} = \boxed{\phantom{00}} - \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$ $T(\text{シフト後温度}) = \boxed{\phantom{00}} + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$ $Tp = \boxed{\phantom{00}} - \frac{1}{0.0161} \ln\left(\frac{\boxed{\phantom{00}} - 20.16}{129.9}\right) \doteq 105.7$

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表1.1 高浜2号機の2015年4月時点におけるTp算出結果  
(深さ10mmの想定き裂を用いた評価) (1/2)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]  
枠内のみの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表1.1 高浜2号機の2015年4月時点におけるTp算出結果  
(深さ10mmの想定き裂を用いた評価) (2/2)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
				91.9	○	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表1.2 高浜2号機の60年時点におけるTp算出結果  
(深さ10mmの想定き裂を用いた評価) (1/2)

チャージ名	監視試験回次	シフト前温度 (°C)	シフト後温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	T <sub>p</sub> (°C)	評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表1.2 高浜2号機の60年時点におけるTp算出結果  
(深さ10mmの想定き裂を用いた評価) (2/2)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
				105.7	○	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表2.1 高浜2号機の2015年4月時点におけるTp算出結果  
(深さ5mmの想定き裂を用いた評価) (1/2)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

表2.1 高浜2号機の2015年4月時点におけるTp算出結果  
(深さ5mmの想定き裂を用いた評価) (2/2)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
				93.0	○	

【枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。】

表2.2 高浜2号機の60年時点におけるTp算出結果

(深さ5mmの想定き裂を用いた評価) (1/2)

チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	T <sub>p</sub> (°C)	評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。


表2.2 高浜2号機の60年時点におけるTp算出結果  
(深さ5mmの想定き裂を用いた評価) (2/2)


チャージ名	監視試験 回次	シフト前 温度 (°C)	シフト後 温度 (°C)	KIc (MPa $\sqrt{m}$ )	Tp (°C)	評価
				107.6	○	

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

## 別紙19

タイトル	運転管理上の制限として加熱・冷却運転時に許容しうる温度・圧力の範囲（加熱冷却時制限曲線）について。
説明	高浜2号炉の通常運転時の1次冷却材の加熱制限曲線・冷却制限曲線（設定用パラメータ含）を添付資料に示す。



通常運転時の冷却制限曲線

安全率A：供用状態A、Bでの一次応力による

応力拡大係数に係る安全率

安全率B：供用状態A、Bでの二次応力による

応力拡大係数に係る安全率

[枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。]

タイトル	耐圧漏えい試験温度について。
説明	現在高浜2号炉で運用している耐圧・漏えい検査時における1次冷却材の加熱制限曲線（設定用パラメータ含）を添付資料に示す。耐圧・漏えい検査時の一次冷却材圧力は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に基づき設定し、温度は添付資料の制限曲線から [ ] ℃以上で運用することとしている。

[ 框囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 ]

試験時の加熱制限曲線

適用時間
適用加熱率
安全率 (A)
安全率 (B)
破壊靱性
脆化予測法
R T NDT (1/4)
R T NDT (3/4)
Cu
Ni
P

○試験温度決定のための参考圧力値は試験圧力以上で保守的に設定している。

○試験温度は加熱制限曲線から算出された制限温度に [ ] °C の温度計装誤差を考慮して [ ] °C 以上に設定している。

安全率A：耐圧・漏えい試験での一次応力による

応力拡大係数に係る安全率

安全率B：耐圧・漏えい試験での二次応力による

応力拡大係数に係る安全率

[ ] 枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 [ ]