

資料 1-2-7

Doc No. L5-95LD216 R0

2023 年 6 月 22 日

三菱重工業株式会社

補足説明資料 16-4

16 条

燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

材料・構造健全性（長期健全性）に関する説明資料

枠囲みの範囲は、商業機密のため、非公開とします。

目 次

1. 要求事項	1
2. 要求事項への適合性	3
3. 参考文献	15

別紙1 特定兼用キャスク構成部材等の経年変化要因について

別紙2 参考文献の概要について

別紙3 中性子遮蔽材の質量減損率について

1. 要求事項

特定機器の設計の型式証明申請において、特定兼用キャスクの材料・構造健全性（長期健全性）に関する要求事項は、以下のとおりである。

(1) 設置許可基準規則要求事項

a. 設置許可基準規則第 16 条第 2 項一号ハ

- ・燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。

b. 設置許可基準規則第 16 条第 4 項一号

- ・使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。

c. 設置許可基準規則第 16 条第 4 項二号

- ・使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。

d. 設置許可基準規則第 16 条第 4 項三号

- ・使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視することができるものとすること。

e. 設置許可基準規則解釈別記 4 第 16 条 5 項

- ・第 16 条第 2 項第 1 号ハ及び同条第 4 項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。
 - ・設計貯蔵期間を明確にしていること。
 - ・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造であること。

(2) 原子力発電所敷地内の輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査
ガイド確認事項

「4. 自然現象等に対する兼用キャスクの設計 4.5 材料・構造健全性」には、以下のように記載されている。

【審査における確認事項】

『

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での兼用キャスクの経年変化に対して十分な信頼性を有する材料及び構造であること。また、貯蔵建屋を設置しない場合は、雨水等により兼用キャスクの安全機能が喪失しないよう対策が講じられていること。輸送荷姿等の緩衝体を装着した状態で貯蔵を行う場合は、緩衝体の経年変化についても考慮していること。

』

【確認内容】

『

- (1) 安全機能を維持する上で重要な兼用キャスクの構成部材は、兼用キャスクの最低使用温度における低温脆性を考慮したものであること。また、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化の影響を、設計入力値（例えば、寸法、形状、強度及び材料物性値）又は設計基準値の算定に際し考慮していること。さらに、必要に応じて防食措置等が講じられていること。
- (2) 兼用キャスク内部の不活性環境を維持し、温度を制限される範囲に收めることにより、兼用キャスクに収納される使用済燃料の経年変化を低減又は防止する設計であること。

』

2. 要求事項への適合性

(1) 設置許可基準規則への適合性

MSF-76B 型の材料・構造健全性については、以下のとおり設置許可基準規則に適合している。

e. 設置許可基準規則解釈別記 4 第 16 条 5 項

- ・第 16 条第 2 項第 1 号ハ及び同条第 4 項各号を満たすため、兼用キャスクは、当該兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計とすること。ここで、「兼用キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保する設計」とは、以下を満たす設計をいう。
 - ・設計貯蔵期間を明確にしていること。
 - ・設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境条件下での経年変化を考慮した材料及び構造であること。

MSF-76B 型の設計貯蔵期間は 60 年である。

MSF-76B 型の主要な構成部材の材質を第 1 表に示す。MSF-76B 型は、特定兼用キャスクの構成部材について、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し、その必要とされる強度及び性能を維持することで使用済燃料の健全性を確保する設計とする。

また、MSF-76B 型は、特定兼用キャスク本体内面、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するために、使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムガスとともに封入し、特定兼用キャスク本体及び蓋部等表面の必要な箇所には、塗装等による防錆措置を施す。

設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化要因に対する影響について、第 2 表から第 4 表に示す MSF-76B 型の構成部材の温度及び放射線照射量を条件として、別紙 1 に示す経年変化要因とその評価の観点に基づき、文献及び試験データに基づき評価した。MSF-76B 型の主要な構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の評価結果を第 5 表に示す。評価結果より、経年変化要因に対して、主要な構成部材の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性が維持されることを確認した。

(2) 審査ガイドへの適合性

審査ガイドでは、兼用キャスクの有する安全機能（臨界防止機能、遮蔽機能、除熱機能及び閉じ込め機能）に係る設計の基本方針の妥当性を確認することが定められており、MSF-76B型の材料・構造健全性については、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。

〔確認内容〕

(1) 安全機能を維持する上で重要な兼用キャスクの構成部材は、兼用キャスクの最低使用温度における低温脆性を考慮したものであること。また、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及び当該環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化の影響を、設計入力値（例えば、寸法、形状、強度及び材料物性値）又は設計基準値の算定に際し考慮していること。さらに、必要に応じて防食措置等が講じられていること。

第5表に示したとおり、安全機能を担保する構造強度部材は、最低使用温度における低温脆性破壊のおそれがない材料を使用している。

また、第5表に示した構成部材の経年変化の影響については、第6表に示すように安全機能評価における設計入力値又は設計基準値として考慮し、安全機能が維持されることを確認している。（補足説明資料16-5「臨界防止機能に関する説明資料(L5-95LD217)」、補足説明資料16-6「遮蔽機能に関する説明資料(L5-95LD218)」、補足説明資料16-2「除熱機能に関する説明資料(L5-95LD214)」、補足説明資料16-3「閉じ込め機能に関する説明資料(L5-95LD215)」参照）。

なお、閉じ込め機能については、蓋間圧力を測定することにより閉じ込め機能を監視できる設計としており、蓋間圧力を測定するための圧力センサ（圧力計）及び圧力センサケーブルは、蓋間圧力を維持した状態でそれらの保守及び交換が可能な構造としている。蓋間圧力を維持することで、使用済燃料等を内封する空間を外部と隔離している状態を維持できる設計としていることから、閉じ込め機能に係る長期健全性は維持される（補足説明資料16-3「閉じ込め機能に関する説明資料(L5-95LD215)」参照）。

さらに、2.(1) 設置許可基準規則への適合性に示したとおり、特定兼用キャスク本体及び蓋部等表面の必要な箇所には、塗装等による防錆措置を講じている。

[確認内容]

(2) 兼用キャスク内部の不活性環境を維持し、温度を制限される範囲に收めることにより、兼用キャスクに収納される使用済燃料の経年変化を低減又は防止する設計であること。

2. (1) 設置許可基準規則への適合性に示したとおり、MSF-76B型は、特定兼用キャスク本体内面、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食等を防止するために、使用済燃料収納時にその内部空間を真空乾燥し、使用済燃料を不活性ガスであるヘリウムガスとともに封入する。第5表に示すとおり、温度を制限される範囲に收めることにより、特定兼用キャスクに収納する使用済燃料の健全性が維持される設計としている。

第1表 MSF-76B型の主要な構成部材の材質

構成部材	材質
特定兼用キャスク本体	
胴 外筒 底部中性子遮蔽材カバー 下部端板 トランイオン 伝熱フィン 中性子遮蔽材（底部、側部）	炭素鋼 [] (注1) 炭素鋼 [] (注2) ステンレス鋼 [] ステンレス鋼 [] 析出硬化系ステンレス鋼 [] 銅 (C1020) レジン（エポキシ系樹脂）
バスケット	炭素鋼 [] (注3)
バスケットプレート 中性子吸收材	ほう素添加アルミニウム合金
蓋 部	
一次蓋 蓋部中性子遮蔽材カバー 二次蓋 貯蔵用三次蓋 一次蓋ボルト 二次蓋ボルト 貯蔵用三次蓋ボルト 中性子遮蔽材（蓋部） 金属ガスケット	炭素鋼 [] (注4) 炭素鋼 [] (注4) 炭素鋼 [] (注4) 炭素鋼 [] (注2) ニッケルクロムモリブデン鋼 [] (注5) ニッケルクロムモリブデン鋼 [] (注5) ニッケルクロムモリブデン鋼 [] (注5) レジン（エポキシ系樹脂） ニッケル基合金/アルミニウム

(注1) 胴の表面のうち、一次蓋、二次蓋及び貯蔵用三次蓋との接触面は [] を、胴内面には [] を、また、胴外面のうち、大気に触れる部分については、塗装を施す。

(注2) 外筒及び貯蔵用三次蓋の外表面には、塗装を施す。

(注3) バスケットプレートの表面には、[] を施す。

(注4) 一次蓋及び二次蓋のうち、胴との接触面及びシール部は [] を、また、その他の表面には、[] を施す。また、蓋部中性子遮蔽材カバーの外表面には [] を施す。

(注5) 一次蓋ボルト、二次蓋ボルト、貯蔵用三次蓋ボルトの表面には、[] を施す。

[] 内は商業機密のため、非公開とします。

第2表 MSF-76B型の主要な構成部材及び使用済燃料の温度条件（最高温度）

構成部材等		最高温度 ^(注1) (°C)
特定 兼用 キャ スク	胴	137
	外筒	118
	底部中性子遮蔽材カバー	108
	下部端板	114
	一次蓋	108
	蓋部中性子遮蔽材カバー	102
	二次蓋	95
	貯蔵用三次蓋	89
	一次蓋ボルト	108
	二次蓋ボルト	95
	貯蔵用三次蓋ボルト	89
	中性子遮蔽材（蓋部、底部、側部）	133
	金属ガスケット	108
	バスケット	240
	トラニオン	137
	伝熱フィン	124
使用済燃料（燃料被覆管）	配置(1)	249
	配置(2)	177 ^(注2)

(注1) 本温度（使用済燃料（燃料被覆管）配置(2)を除く）は、温度が高い配置(1)の場合の除熱解析により得られた温度としている。仕様上の最大崩壊熱量 14.2kW を上回る設計崩壊熱量 16.1kW を適用した除熱解析により得られた温度である（補足説明資料 16-2「除熱機能に関する説明資料(L5-95LD214)」参照）。

(注2) 配置(2)の場合の除熱解析により得られた温度としている。仕様上の最大崩壊熱量 8.4kW を上回る設計崩壊熱量 10.3kW を適用した除熱解析により得られた温度である（補足説明資料 16-2「除熱機能に関する説明資料(L5-95LD214)」参照）。

第3表 MSF-76B型の主要な構成部材及び使用済燃料の中性子照射量

構成部材等		構成部材等で最大となる 全中性子照射量 (n/cm ²) (注1)
特定 兼用 キャ スク	胴、一次蓋、二次蓋、貯蔵用三次蓋及び 蓋ボルト (注2)	5.3×10^{14}
	バスケット (注3)	1.8×10^{15}
	トラニオン (注2)	5.3×10^{14}
	外筒	2.1×10^{12}
	蓋部中性子遮蔽材カバー (注2)	5.3×10^{14}
	下部端板及び底部中性子遮蔽材カバー	1.2×10^{13}
	中性子遮蔽材（蓋部、底部、側部）(注4)	1.4×10^{14}
	金属ガスケット	8.9×10^{13}
	伝熱フィン (注4)	1.4×10^{14}
使用済燃料（燃料被覆管）		1.8×10^{15}

(注1) 遮蔽解析結果（補足説明資料 16-6 「遮蔽機能に関する説明資料(L5-95LD218)」 参照）から得られた貯蔵初期の中性子束が減衰せず設計貯蔵期間（60 年間）中一定であると仮定して算出した設計貯蔵期間中の累積値である。

(注2) 最大となる胴領域の値である。

(注3) 最大となるキャビティ内領域（使用済燃料領域）の値である。

(注4) 最大となる側部中性子遮蔽材領域の値である。

第4表 MSF-76B型のガンマ線照射量

構成部材等	構成部材で最大となる ガンマ線照射量 (Gy) (注1)
特定 兼用 キャ スク	中性子遮蔽材（蓋部、底部、側部） 1.8×10^3

(注1) 遮蔽解析結果（補足説明資料16-6「遮蔽機能に関する説明資料(L5-95LD218)」参考）から得られた貯蔵初期のガンマ線が減衰せず設計貯蔵期間（60年間）中一定であると仮定して算出した設計貯蔵期間中の累積値である。

第5表 MSF-76B型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について（1/4）

部材及び材質	要因	主な評価の観点	評価	
			設計条件	実験結果
胴、外筒（内面）、一次蓋、蓋部中性子遮蔽材カバー、二次蓋（内面）、一次蓋表示板（内面）、一次蓋表示板（外面）、モリブデン鋼	●構造強度：腐食による構造強度の低下	・淡水に完全に浸漬した条件下における炭素鋼の全面腐食速度（18 μm/年）(1)を基に算出したところ、1mm程度であり、十分に小さい。 ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境における、鉄系材料の最大腐食速度により、60年間の腐食量を推定しても0.5mm程度 ⁽¹⁾ 。	使用環境：ヘリウムガスと接触 ・中性子遮蔽材と接触 ・脇（内面）及び一次蓋ボルトは、不活性氛围気が維持されるため、中性子遮蔽材の熱劣化はない。 ・脇（外面）、外筒（内面）、一次蓋及び蓋部中性子遮蔽材カバー（内面）は、中性子遮蔽材と接しており、中性子遮蔽材の熱障壁が形成され水が生じるが、炭素鋼の腐食速度は水中に溶存した酸素濃度に比例して増大する ⁽⁸⁾ が、中性子遮蔽材充填空間に腐食の影響はない。	・脇（内面）、一次蓋、蓋部中性子遮蔽材カバー（外面）、二次蓋（内面）及び一次蓋ボルトは、不活性氛围気が維持されるため、中性子遮蔽材の熱劣化はない。 ・脇（内面）及び一次蓋ボルトは、1%燃料破損相当の燃料棒内ガスの存在を考慮しても、脇（内面）の腐食の影響はない。 ・脇（外面）、外筒（内面）、一次蓋及び蓋部中性子遮蔽材カバー（内面）は、中性子遮蔽材と接しており、中性子遮蔽材の熱障壁が形成され水が生じるが、炭素鋼の腐食速度は水中に溶存した酸素濃度に比例して増大する ⁽⁸⁾ が、中性子遮蔽材充填空間に腐食の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 ⁽³⁾ では、-30°Cから350°Cまでの設計用強度・物性値が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度（融点[絶対温度]）の1/3に相当）は約300°C ⁽⁵⁾ 。 ・-20°Cにおいて低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。	使用環境温度：-20°C～137°C	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用する。
外筒（外面）、二次蓋（外側）、二次蓋表示板、貯蔵用三次蓋表示板、貯蔵用三次蓋表示板（外側）、モリブデン鋼	●構造強度：照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が10 ¹⁶ n/cm ² までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。	中性子照射量：5.3×10 ¹⁴ n/cm ² 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：腐食による構造強度の低下	・防錆効果を考慮せず炭素鋼の全面腐食を仮定して算出したところ、6mm程度（60年間）×腐食進展速度0.1mm/year ⁽⁸⁾ ）。	使用環境：外気（海塩粒子雾団氣）、結露水	外筒（外面）、二次蓋（外側）用三次蓋表示板及びトルトは防錆処理により腐食しない。
底板、下部端板、トランジオン、レス鋼、分析出硬化系ステンレス鋼	●構造強度：熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 ⁽³⁾ では、-30°Cから350°Cまでの設計用強度・物性値が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度（融点[絶対温度]）の1/3に相当）は約300°C ⁽⁵⁾ 。 ・-20°Cにおいて低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。	使用環境温度：-20°C～118°C	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用する。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が10 ¹⁶ n/cm ² までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。	中性子照射量：5.3×10 ¹⁴ n/cm ² 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：腐食による構造強度の低下	・0.2%耐力相当の応力を負荷した条件下における海浜環境での長期曝露試験において、応力腐食割れは認められない ⁽⁹⁾ 。	使用環境：外気（海塩粒子雾団氣）、結露水	・実機より厳しい使用環境（応力及び零圧気）においても応力腐食割れは発生せず、腐食の影響はない。 ・下部端板及びトランジオンの内面は中性子遮蔽材と接しておらず、中性子遮蔽材は不動態膜と比較して小さく、中性子遮蔽材を含む環境では局部腐食が問題となるが、不動態膜のない炭素鋼が問題となる。また、塩化物充填空間は閉鎖環境にあり、酸素及び塩素が供給されないため腐食の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 ⁽³⁾ では、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。	中性子照射量：5.3×10 ¹⁴ n/cm ² 以下	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用する。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が10 ¹⁶ n/cm ² までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。	中性子照射量：5.3×10 ¹⁴ n/cm ² 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：腐食による構造強度の低下	・クリープによる変形を考慮すべき温度（融点[絶対温度]）の1/3に相当）は約280°C ⁽⁴⁾ 。 ・-20°Cにおいて低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。	使用環境温度：-20°C～137°C	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用する。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格 材料規格 ⁽³⁾ では、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。	中性子照射量：5.3×10 ¹⁴ n/cm ² 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射脆化の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●構造強度：除熱機能によるき裂・破損	・銅の電極電位は鉄に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾ 。 ・閉鎖環境且つ密閉静止した淡水環境における銅が接続された銅の腐食試験において、腐食速度は銅單体の場合と同程度 ⁽¹²⁾ 。	使用環境：脇（内面）及び脇（外側）と外筒間の閉鎖環境 ・脇（内面）は中性子遮蔽材と接触	銅に比べて鉄はイオン化傾向の高い金属であり、銅は腐食するところなく、脇（内面）の閉鎖環境より水が生じるが、酸素が生まれることにより生じた酸素イオンと脇（内面）の腐食部位が連続的に接続されると、中性子遮蔽材充填空間に腐食が進行する。また、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、伝熱フィンと脇（内面）との接觸部における腐食は、中性子遮蔽材充填空間に加え、さまざまな腐食促進因子による腐食の影響はない。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●除熱機能：熱によるき裂・破損	・日本産業規格（JIS）では-30°Cから200°Cまでの設計用強度・物性値が規定されている ⁽¹³⁾ 。 ・-20°Cにおいて低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。	使用環境温度：-20°C～124°C	設計用強度・物性値が規定されており、その温度範囲で使用する。
【材質】炭素鋼ニッケルクロムモリブデン鋼	●除熱機能：照射によるき裂・破損	・中性子照射量が10 ¹⁶ n/cm ² 程度までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽¹⁴⁾ 。	中性子照射量：1.4×10 ¹⁴ n/cm ² 以下	中性子照射量は、機械的特性に変化の影響はない。

第5表 MSF-76B型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について（2/4）

部材及び材質	要因	主な評価の観点	評価
【材質】 バスケットフレート ・炭素鋼	腐食	●構造強度： 腐食による構造強度の低下	各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ ・1%燃料破損相当の燃料棒内ガス中のヨウ素ガスを含む実機模擬環境 における、鉄系材料の最大腐食速度により、60年間の腐食量を推定 しても0.5mm程度 ⁽²⁾ 。
	熱	●構造強度： 熱によるき裂・破損	・発電用原子力設備規格「材料規格」 ⁽³⁾ では、-30°Cから350°Cまでの設計用強度・物性値が規定されている。 ・クリープによる変形を考慮すべき温度（融点[絶対温度]の1/3に相当）は約300°C ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ 。 ・-20°Cにおいて低温脆性破壊のおそれはない ⁽⁶⁾ 。
	照射	●構造強度： 照射による機械的特性の変化	・中性子照射量が $10^{16}n/cm^2$ までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽⁷⁾ 。 ・中性子吸収材内に存在する炭化ほう素は耐化学薬品性も大きいことから酸・アルカリに侵されることはない ⁽⁷⁾ 。 ・金属キヤスク内部は残留水分が10wt%以下の不活性ガス氛围気にあり、この環境において腐食を考慮する必要はない。また、貯蔵期間中の燃料被覆管の破損を考慮する場合においても1%燃料破損相当のヨウ素ガス濃度以下であれば腐食の考慮は不要 ⁽²⁾⁽¹⁶⁾ 。
【材質】 ほう素添加 アルミニウム合 金	腐食	●臨界防止機能： 腐食による臨界防止機能の低下	・中性子吸収材に対する炭化ほう素の融点は約2350°Cであり、熱に対して安定性を有している ⁽¹⁷⁾ 。 ・アルミニウム及びアルミニウム合金の融点は約600°Cである ⁽¹⁾ 。
	熱	●臨界防止機能： 中性子照射による臨界防止機能の低下	・ ¹⁰ Bの設計貯蔵期間（60年間）中の減損割合は、保守的に全中性子束を用いて評価しても 10^{-5} 程度。 ・中性子照射量が $10^{16}n/cm^2$ までは、顕著な機械的特性変化は認められない ⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾ 。
中性子遮蔽材 【材質】 エボキシ樹脂	照射	●遮蔽機能： 熱・腐食	遮蔽設計では、設計貯蔵期間及び使用環境温度を考慮した質量減損率(1.8%)を評価したうえで、これに余裕を加えて2.5%の質量減損があるとして、中性子遮蔽材の原子個数密度を保守的に設定し、遮蔽機能への影響を考慮している。 ・(独)原子力安全基盤機構「平成14年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（金属キヤスク貯蔵技術確証試験）報告書」 ⁽¹⁸⁾ に記載されているデータ及び熱解析結果に基づき、熱による設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率は、1.8%と評価（別紙3参考照）。
		●遮蔽機能： 質量減損の有無	・中性子照射後($10^{15}n/cm^2$)の耐熱試験結果によれば、照射による質量減損への影響は熱による影響に比べ無視し得る ⁽²⁾⁽¹⁹⁾ 。 ・ガンマ線照射後(10^4Gy 程度)の耐熱試験結果によれば、照射による質量減損への影響は熱による影響に比べ無視し得る ⁽²⁾⁽¹⁸⁾ 。

第5表 MSF-76B型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について（3/4）

部材及び材質	要因	主な評価の観点	各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ	設計条件	評価
金属ガスケット 【材質】ニッケル基合金 アルミニウム	●閉じ込め機能： 腐食による閉じ込め機能の低下		<ul style="list-style-type: none"> 蓋部縮小モデルにおける約3年間の塩水噴霧試験では、漏えい率に変化はない⁽²⁰⁾。 10年間海滨条件で大気ばく露させた際の平均浸食深さ及び最大孔食深さが示されており⁽¹⁾、設計貯蔵期間中の浸食深さと孔食深さを評価した結果は、それぞれ約0.025mm及び約0.33mmとなる。 	一次蓋及び二次蓋の金属ガスケット内側は、不活性雰囲気が維持されるため、腐食しない。二次蓋の金属ガスケット外側は、「実機の使用環境より厳しい塩水暗露環境においても漏えい率に変化はない。また、保守的な条件で算定した浸食深さと孔食深さの程度は、金属ガスケット外皮材の製造公差 ⁽²¹⁾ ）を含めても板厚0.5mmより小さいため、閉じ込め機能への影響はない。	
	●閉じ込め機能： 熱による閉じ込め機能の低下		<ul style="list-style-type: none"> 初期の閉じ込め機能 ($1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$) を保持できる限界ラーン・ミラー・パラメータ (LMP) は約 11.0×10^3 (150°C で 100 年以上閉じ込め機能を維持可能に相当)⁽²¹⁾。 長期密封性能試験において、$130 \sim 140^\circ\text{C}$ (19 年以上) で閉じ込め性能維持した⁽²²⁾。設計貯蔵期間を 60 年とした場合に長期密封性能試験と同じ LMP となる金属ガスケットの初期温度は 134°C であり、この温度以下とすれば閉じ込め機能は維持される⁽²²⁾。 	使用環境温度： $-20^\circ\text{C} \sim 108^\circ\text{C}$ 以下	使用環境温度は、 130°C よりも低く、閉じ込め機能への影響はない。
	●閉じ込め機能： 照射による機械的特性の変化		<ul style="list-style-type: none"> ニッケル基合金は、中性子照射量が $10^{17} \text{n}/\text{cm}^2$ 程度までは顕著な機械的特性変化は認められない⁽²³⁾。 アルミニウムは、中性子照射量が $10^{19} \text{n}/\text{cm}^2$ 程度以下では、顕著な機械的特性変化は認められない⁽²⁴⁾。 	中性子照射量： $8.9 \times 10^{13} \text{n}/\text{cm}^2$ 以下	中性子照射量は、各材料の機械的特性に変化が認められる値以下であり、照射の影響はない。

第5表 MSF-76B型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年変化に対する評価について（4/4）

部材及び材質	要因	主な評価の観点	評価
燃料被覆管 【材質】ジルカロイ	●腐食による亀裂・破損 腐食	<ul style="list-style-type: none"> 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ ●腐食による亀裂・破損 <p>・応力腐食割れについては、燃料棒ベレットの温度上昇による腐食による腐食量は無視し得るほど小さい⁽¹⁶⁾。</p> <p>・応力腐食割れに燃料棒生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃料棒へレットから放出された要素はヨウ素とシチウムとして安定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的要因気となつてないないこと、さらに、腐食性要因での応力腐食割れ試験でジルカロイ-2の応力腐食割れのしきい応力は150 MPaであり、設計貯蔵期間中の応力はこれに比べて十分低いため、応力腐食割れは発生しない⁽²⁵⁾。</p>	<p>各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ</p> <p>●腐食による亀裂・破損</p> <p>・応力腐食割れに燃料棒生成ガスの放出はなく、また、原子炉運転中に燃料棒へレットから放出された要素はヨウ素とシチウムとして安定に存在することから応力腐食割れが発生する化学的要因気となつてないないこと、さらに、腐食性要因での応力腐食割れ試験でジルカロイ-2の応力腐食割れのしきい応力は150 MPaであり、設計貯蔵期間中の応力はこれに比べて十分低いため、応力腐食割れは発生しない⁽²⁵⁾。</p>
	●熱による亀裂・破損 熱	<ul style="list-style-type: none"> 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ ●熱による亀裂・破損 <p>・熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある⁽²⁵⁾。</p> <p>・クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損については、予測式に基づく累積クリープひずみが1%以下となるよう温度を制限することで防止できる⁽²⁵⁾。以下に示す燃料被覆管の水素化物再配向に係る制限範囲では、累積クリープひずみが1%を超えることはない。</p> <p>・照射硬化の回復については、国内軽水炉で照射されたBWR照射済被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果では、硬化の回復のしきい値は、270°C近傍であり、しきい値以下であれば照射硬化の回復の可能性は小さく、使用済燃料被覆管の温度を制限することにより照射硬化の回復を防止できる⁽²⁵⁾。</p> <p>・燃料被覆管中の水素化物再配向については、国内の軽水炉で照射されたBWR燃料の燃料被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械的特性試験の結果、燃料被覆管の周方向機械的特性が低下しない燃料被覆管の温度が300°C以下、周方向応力が70MPa以下(燃料被覆管の種類がライナ有の場合) 及び温度が200°C以下、周方向応力が70MPa以下(燃料被覆管の種類がライナ無の場合)と求められており、燃料被覆管温度と周方向応力を制限することによって、機械的特性の劣化を防止できる⁽²⁵⁾。</p>	<p>各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ</p> <p>●熱による亀裂・破損</p> <p>・熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管強度の低下、燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある⁽²⁵⁾。</p> <p>・クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損については、予測式に基づく累積クリープひずみが1%以下となるよう温度を制限することで防止できる⁽²⁵⁾。以下に示す燃料被覆管の水素化物再配向に係る制限範囲では、累積クリープひずみが1%を超えることはない。</p> <p>・照射硬化の回復については、国内軽水炉で照射されたBWR照射済被覆管を用いた照射硬化回復試験の結果では、硬化の回復のしきい値は、270°C近傍であり、しきい値以下であれば照射硬化の回復の可能性は小さく、使用済燃料被覆管の温度を制限することにより照射硬化の回復を防止できる⁽²⁵⁾。</p> <p>・燃料被覆管中の水素化物再配向については、国内の軽水炉で照射されたBWR燃料の燃料被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械的特性試験の結果、燃料被覆管の周方向機械的特性が低下しない燃料被覆管の温度が300°C以下、周方向応力が70MPa以下(燃料被覆管の種類がライナ有の場合) 及び温度が200°C以下、周方向応力が70MPa以下(燃料被覆管の種類がライナ無の場合)と求められており、燃料被覆管温度と周方向応力を制限することによって、機械的特性の劣化を防止できる⁽²⁵⁾。</p>
	●照射による亀裂・破損 照射	<ul style="list-style-type: none"> 各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ ●照射による亀裂・破損 <p>・ジルコニウム合金は、中性子照射量が炉内の中性子照射量($10^{21} \sim 10^{22} \text{ n/cm}^2$)に対して十分低い場合、照射の影響は無視し得る⁽²⁵⁾。</p>	<p>各部材の材質に対する経年変化に係わるデータ</p> <p>●照射による亀裂・破損</p> <p>・ジルコニウム合金は、中性子照射量が炉内の中性子照射量($10^{21} \sim 10^{22} \text{ n/cm}^2$)に対して十分低い場合、照射の影響は無視し得る⁽²⁵⁾。</p>

第6表 経年変化の影響の安全機能評価における考慮

構成部材等	設計入力値（寸法、形状、強度及び材料物性値）への考慮	設計基準値への考慮
胴、外筒、一次蓋、 中性子遮蔽材カバー、二次蓋、 貯蔵用三次蓋、一次蓋ボルト、 二次蓋ボルト、 貯蔵用三次蓋ボルト バスケットプレート (炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼)	腐食、熱及び照射による設計入力値への考慮は不要である。	除熱評価において、熱による経年変化の影響がない温度を設計基準値とする。 ・炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼 : 350°C ・ステンレス鋼 : 425°C ・析出硬化系ステンレス鋼 : 350°C ^(注1) ・銅 : 200°C
底部中性子遮蔽材カバー、 下部端板、トラニオン (ステンレス鋼及び析出硬化系ステンレス鋼)		
伝熱フィン(銅)		
中性子吸収材 (ほう素添加アルミニウム合金)	腐食、熱及び照射による設計入力値への考慮は不要である。	除熱評価において、熱による経年変化の影響がない温度(350°C ^(注2))を設計基準値とする。
中性子遮蔽材 (エポキシ樹脂)	遮蔽評価において、設計貯蔵期間中の熱による質量減損率(2.5%)を中性子遮蔽材の原子個数密度に考慮する ^(注3) 。	除熱評価において、中性子遮蔽材の使用可能温度の上限(149°C)を設計基準値とする。
金属ガスケット (ニッケル基合金及びアルミニウム)	腐食、熱及び照射による設計入力値への考慮は不要である。	除熱評価において、熱による経年変化の影響がない温度を設計基準値とする。
燃料被覆管 (ジルカロイ)		・金属ガスケット : 130°C ・燃料被覆管 : 300°C(ライナ有燃料の場合) 200°C(ライナ無燃料の場合)

(注1) 除熱評価における析出硬化系ステンレス鋼(トラニオン)の設計基準値は、第5表に示す425°Cに対して保守的な値(「(一社)日本機械学会、使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格(JSME S FA1-2007)」に規定される設計用強度・物性値の温度上限)を適用している。

(注2) 第5表では経年変化の影響がない温度は600°C以下であるが、バスケットプレートの設計基準値に併せ350°Cとしている。

(注3) 腐食及び照射による設計入力値への影響はない。

3. 参考文献

- (1) (一社)日本アルミニウム協会, 「アルミニウムハンドブック (第7版)」, (2007).
- (2) (独)原子力安全基盤機構, 「平成15年度 金属キャスク貯蔵技術確証試験 報告書 最終報告」, (2004).
- (3) (一社)日本機械学会, 「発電用原子力設備規格 材料規格 (JSME S NJ1-2012)」, (2012).
- (4) ステンレス協会, 「ステンレス鋼便覧 (第3版)」, 日刊工業新聞社, (1995).
- (5) (一社)日本金属学会, 「金属便覧 (改訂6版)」, 丸善(株), (2000).
- (6) (一社)日本原子力学会, 「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準: 2013 (AESJ-SC-F006: 2013)」, (2013).
- (7) K. Farrell, S. T. Mahmood, R. E. Stoller, L. K. Mansur, "An Evaluation of Low Temperature Radiation Embrittlement Mechanisms in Ferritic Alloys", Journal of Nuclear Materials, Vol. 210, (1994).
- (8) (公社)腐食防食協会編, 「腐食・防食ハンドブック CD-ROM版 第2版」, 丸善(株), (2005).
- (9) R. R. Gaugh, "Stress Corrosion Cracking of Precipitation-Hardening Stainless Steels", Materials Performance, Vol. 26, No. 2, (1987).
- (10) 土肥謙次, 秀耕一郎, 黒正己, 恩地健雄, 大岡紀一, 「304ステンレス鋼のSCC特性に及ぼす中性子照射効果 (その2) —熱銳敏化材のSCC感受性に及ぼす照射影響—」, (一財)電力中央研究所, (1997).
- (11) 北村義治, 鈴木紹夫, 「防触技術 (第2版)」, (2002).
- (12) 能登谷武紀, 「密閉系淡水における鋼-銅系のガルバニック腐食」, 伸銅技術研究会誌 33巻, (1994).
- (13) (一財)日本規格協会, 「圧力容器の設計 (JIS B 8267: 2015)」, (2015).
- (14) S. J. Zinkle, G. L. Kulcinski, "Low-Load Microhardness Changes in 14-MeV Neutron Irradiated Copper Alloys", ASTM STP888, (1986).
- (15) (一社)日本原子力学会, 「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準: 2021 (AESJ-SC-F002: 2021)」, (2022).
- (16) T. Maeguchi, Y. Kamiwaki, D. Ishiko, T. Yamamoto, "Development and Reliability Verification of Aluminum Alloys for Basket of Transport and Storage Cask for Spent Nuclear Fuel", Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).
- (17) 吉村壽次, 「化学辞典 (第2版)」, (2009).
- (18) (財)原子力発電技術機構, 「平成14年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (金属キャスク貯蔵技術確証試験) 報告書」, (2003).

- (19) T. Ichihashi, D. Ishiko, A. Ogawa, M. Morishima, "Verification Tests of Neutron Shielding Materials and Shielding Assessment", Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).
- (20) 小崎明朗, 「使用済燃料貯蔵中の耐久性に関する海外動向他」, (株)日本原子力情報センター主催セミナー「使用済燃料貯蔵技術の現状と課題」, (1998).
- (21) 加藤治, 伊藤千浩, 三枝利有, 「使用済燃料貯蔵キャスクの長期密封性能評価手法の開発」, 日本原子力学会誌, Vol. 38, No. 6, (1996).
- (22) (一財)電力中央研究所, 「平成 21 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等報告書」, (2010).
- (23) T. S. Byun, K. Farrell, "Tensile Properties of Inconel 718 after Low Temperature Neutron Irradiation", Journal of Nuclear Materials, 318, (2003).
- (24) H. Yoshida, et al., "Reactor Irradiation Effects on Al 1100", Proc. Jpn. Congr. Mater. Res., Vol. 24, (1981).
- (25) 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 核燃料サイクル安全小委員会 中間貯蔵ワーキンググループ 輸送ワーキンググループ, 「金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャスクとその収納物の長期健全性について」, (2009).

別紙1 特定兼用キャスク構成部材等の経年変化要因について

1. 特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料の経年変化要因と設計対応

特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料について、設計特性上考慮すべき経年変化要因は以下とされている⁽¹⁾。

(1) 腐食

全面腐食、隙間腐食、応力腐食割れ、異種材料接触部の化学反応及びジルカロイにおける水素吸収・酸化

(2) 热

低温又は高温での材料組成・材料組織の変化、強度・延性・脆性・クリープ・その他物性値の変化及び質量減少

(3) 放射線照射

ガンマ線及び中性子照射による材料組成・材料組織の変化及び強度・延性・脆性・その他物性値の変化

特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料については、安全機能（安全機能部材）及び構造強度（構造強度部材及び使用済燃料）への影響について、経年変化の影響を防止するための特定兼用キャスクの設計対応（防食措置等）を踏まえ、経年変化を考慮する必要の有無を文献や試験データに基づき判定する。また、設計対応を考慮した上でも経年変化による安全機能及び構造強度への影響が生じることが考えられるものについては、経年変化の影響を考慮して設計及び評価を行う。

2. 特定兼用キャスク構成部材の経年変化の評価の観点

1. の(1)～(3)に示した 3 つの経年変化要因に対して、特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料の評価における、主な評価の観点について別紙 1－1 表に示す。

別紙 1－1 表 特定兼用キャスクの構成部材及び使用済燃料の主な評価の観点

経年変化要因	主な評価の観点
腐食	特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び使用環境を踏まえ、腐食の有無又は腐食の程度を算定し、腐食による構造強度（構造強度部材）又は安全機能（安全機能部材）への影響について評価する。
熱	特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び使用温度を踏まえ、主に強度部材に対しては、低温での脆性破壊、高温でのクリープの有無について、また、安全機能部材に対しては、熱による物性値や質量等への影響について評価する。
放射線照射	特定兼用キャスク構成部材及び使用済燃料（燃料被覆管）の材質及び放射線照射量を踏まえ、主に強度部材に対しては、照射による機械的特性の変化への影響、また、安全機能部材に対しては、照射による安全機能への影響について評価する ^(注1) 。

(注 1) 放射線照射の影響について、金属材料については、以下の補足説明に示すとおりガンマ線の影響は中性子に比べて小さいため、中性子照射に対する影響について評価する。

(補足説明) 金属材料の照射損傷について


(1) 中性子照射による金属材料の特性変化

金属材料では、中性子照射を受け、格子原子がはじき出される。格子位置からはじき出された格子間原子及びその跡に生じた空格子点は、照射前から存在している格子欠陥へ移動し消滅するほか、それぞれが転移ループあるいはポイドとして集合する。これらの影響により、金属材料の機械的性質に大きな影響を及ぼすことが知られている⁽²⁾。

(2) 金属材料の特性変化に与えるガンマ線の影響

電磁波であるガンマ線は、直接格子原子をはじき出すことはないが、コンプトン散乱、光電効果及び電子対生成によって、比較的エネルギーの高い電子を作り出し、この電子が格子原子をはじき出す⁽²⁾。

特定兼用キャスクのガンマ線エネルギーは、約 1MeV 以下である。エネルギーが 1MeV 程度のガンマ線では、電子の生成の殆どは、コンプトン散乱により生じる⁽²⁾。中程度の原子番号で構成される合金のガンマ線によるはじき出し断面積金属材料では、同じエネルギーを持つ中性子と比べ 2~3 衍程度小さい（別紙 1-1 図参照）⁽³⁾。したがって、ガンマ線による照射影響は、非常に小さいことから、金属材料については、中性子による影響について考慮する。



別紙 1-1 図 中程度の原子番号を持つ合金での中性子とガンマ線（コンプトン散乱）の
はじき出し断面積の比較⁽³⁾

(参考文献)

- (1) (一社)日本原子力学会, 「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準 : 2021 (AESJ-SC-F002 : 2021)」, (2022).
- (2) 日本材料科学学会編, 「照射効果と材料」, 蔡華房, (1994).
- (3) D. E. Alexander, and L. E. Rehn, "Analysis of Gamma Ray Displacement Damage in Light Water Reactor Pressure Vessels." ANL/MSD/CP-86640, Argonne National Laboratory, (1995).

別紙 2 参考文献の概要について

第5表に示した MSF-76B 型の主要な構成部材及び使用済燃料の経年要因に対する評価に用いた参考文献の概要を別紙 2-1 表に示す。

別紙2-1表 参考文献の概要

番号	文献名	文献概要 参考文献の適切性
1	(一社)日本アルミニウム協会、「アルミニウムハンドブック(第7版)」、(2007)。	<p>炭素鋼の試験片を淡水に完全に浸漬した条件下において、16年間の浸漬試験の結果、腐食速度は$18 \mu\text{m}/\text{年}$である。アルミニウム及びアルミニウム合金の融点は約600°Cである。 10年間海浜条件で大気ばく露させた試験における平均浸食深さは$(0.0041\text{mm}/10\text{年})$、最大孔食深さ$(0.18\text{mm}/10\text{年})$及び孔食深さの成長速度式が記載されている。 なお、60年間の平均浸食深さ(δ)及び最大孔食深さ(d)は以下のとおり算出している。</p> $\delta = 0.0041\text{mm}/10\text{年} \times 60\text{年} = 0.0246\text{mm}$ $d = Kt^{\frac{1}{3}} = 4.052 \times 10^{-3} \times (60 \times 365, 25 \times 24)^{\frac{1}{3}} = 0.33(\text{mm})$ <p>ここで、 t : 浸漬時間 (hr) K : 材料種や液温度などの環境条件により決まる定数 $(\text{mm}/\text{hr}^{1/3})$ (10年間の試験結果を基に次のとおり算出)</p> $K = d/t^{\frac{1}{3}} = 0.18 / (10 \times 365, 25 \times 24)^{\frac{1}{3}}$ $= 4.052 \times 10^{-3} (\text{mm}/\text{hr}^{1/3})$ <p>○本文献の腐食データは、炭素鋼の試験片を淡水の湖に完全に浸漬した条件下において、16年間の結果である。特定兼用片もと得られた結果である。特定兼用の環境条件は、キヤスクの設計貯蔵期間中の環境条件に加え、残留水分が限られた供給されないことから、より厳しい条件下で得られた結果であるため、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献は、アルミニウム及びアルミニウム合金の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献は、アルミニウム及びアルミニウム合金の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。</p> <p>○本文献の腐食データは、金属ガスケットの外被材と同等の材料で実施されている。また、特定兼用キヤクの金属ガスケットは、蓋と胴フランジに囲まれた環境に設置され、二次蓋ガスケットの外周に大気が供給されにくく、のに対して、本試験は大気ばく露条件で行われており、実機より厳しい条件であり、参考文献として妥当である。</p>

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
2	(独)原子力安全基盤機構、「平成15年度金属キャスク貯蔵技術確証試験報告書 最終報告」,(2004).	<p>鉄系材料(A350LF5)の腐食速度は、6ヶ月間の腐食試験(ヨウ素ガス濃度3g/m³;1%の燃料破損率相当)では最大2.3μm/年であり、この腐食速度が60年間維持されるとしても138μm程度となり、問題となる腐食量ではない。容器底部の高濃度条件下(20.5g/m³)でも8μm/年程度であり、60年間の腐食量は500μm程度となり、問題となる腐食量ではない。</p> <p>アルミ系材料は、キャスク内に残留する酸素が全てバスケットの腐食に使用されたとしても、平均被膜厚さは1μm以下である。</p> <p>エポキシ系レジンの照射材(中性子照射量1.5×10¹⁵n/cm²及びガンマ線照射量3.9×10⁶Gy)の質量減損率は、未照射の加熱試験後に比べ、質量減損率でオーダーが2桁異なるほど小さい。また、中性子照射後加熱試験の比較及びガンマ線照射後加熱試験と未照射加熱試験においても有意な違いはなく、照射の影響は、加熱による影響に比べ無視し得る。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○本文献の腐食試験結果は、設計上の燃料破損率0.1%に対して1%破損の条件及び特定兼用キャスク内部の最高温度(燃料集合体最高温度:249°C)に対して、試験温度が270°Cの条件のもとで得られた結果であり、特定兼用キャスクの設計条件下での環境に比べて厳しい参考文献として妥当である。 ○本文献で、空間容積が同等であるため、過剰な文献では妥当である。 ○本文献での試験は、特定兼用キャスクの中性子遮蔽材と同じエポキシ系レジンを用い、特定兼用キャスクと同じ閉鎖条件で行われている。本文献は、特定兼用キャスクの設計期間中の中性子線量(1.4×10¹⁴n/cm²以下)及びガンマ線照射量(1.8×10³Gy以下)を上回る中性子照射量(1.5×10¹⁵n/cm²)及びガンマ線照射量(3.9×10⁶Gy以下)で実施されており、参考文献として妥当である。
3	(一社)日本機械学会、「発電用原子力設備規格 材料規格(JSME S NJ1-2012)」,(2012).	炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼は、-30°C～350°Cの温度範囲において、ステンレス鋼は、-30°C～425°Cの温度範囲において、設計用強度と物性値が規定されている。	<ul style="list-style-type: none"> ○本文献には、特定兼用キャスク各部材の設計用強度(クリープの影響を考慮)及び物性値の規格値が示されている。文献の温度範囲は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の温度範囲を包絡しており、参考文献として妥当である。
4	ステンレス協会、「ステンレス鋼便覧(第3版)」, 日刊工業新聞社, (1995).	金属材料は、融点(絶対温度)の1/3を超えるとクリープによる変形量が無視できなくなる。また、SUS304の融点は、1398°C～1453°Cである。	<ul style="list-style-type: none"> ○本文献は、金属材料においてクリープを考慮すべき温度、及びSUS304材の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
5	(一社)日本金属学会、「金属便覧(改訂6版)」, 丸善(株), (2000).	炭素鋼の融点は、1492°Cである。	○本文献は、炭素鋼の基礎データ(融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。
6	(一社)日本原子力学会,「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準 : 2013 (AESJ-SC-F006 : 2013)」, (2013).	炭素鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼、ステンレス鋼は、-20°Cにおいて低温脆化が生じない材料である。	○本文献は、特定兼用キヤスク各部材の最低使用温度である-20°Cを含む低温特性評価が示されており、参考文献として妥当である。
7	K. Farrell, S. T. Mahmood, R. E. Stoller, L. K. Mansur, “An Evaluation of Low Temperature Radiation Embrittlement Mechanisms in Ferritic Alloys”, Journal of Nuclear Materials, Vol. 210, (1994).	様々な組成の鋼及び合金鋼の照射材を用いたシャルビー衝撃試験の結果、中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 以下の遷移温度との有意な差はみられない。	○炭素鋼及びニッケルクロムモリブデン鋼と同等の組成の鋼への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献結果には、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量 ($5.3 \times 10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下) を遷移温度に影響が示されており、機械的特性へ影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。
8	(公社)腐食防食協会編,「腐食・防食ハンドブック CD-ROM 版 第2版」, 丸善(株), (2005).	炭素鋼及び低合金鋼の海岸環境での腐食速度は 0.1mm/year である。 淡水における炭素鋼の腐食は水中に溶存した酸素である。水中の炭素鋼の腐食速度は溶存酸素濃度に比例して増大する。ステンレス鋼については、全面腐食のほか、局部腐食(孔食他)がある。局部腐食が通常問題となるのはステンレス鋼は塩化物を含む環境である。局部腐食が形成するため炭素鋼の腐食速度は全面腐食の程度は小さい。 鋼の電極電位は炭素鋼(鉄)に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である。	○炭素鋼及び低合金鋼の海岸環境での腐食影響を示した文献である。特定兼用キヤスクの設置が想定される最も厳しい環境での腐食影響を示すものであり、参考文献として妥当である。 ○炭素鋼及びステンレスの淡水環境での腐食影響を示した文献である。中性子遮蔽材の熱劣化で生じる水分とともに、炭素鋼の腐食速度は不働態膜を形成するため炭素鋼の腐食速度は全面腐食の程度は小さい。 ○本文献は、金属の熱力学的貴卑を示す基礎データであり、参考文献として妥当である。

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
9	R. R. Gaugh, "Stress Corrosion Cracking of Precipitation-Hardening Stainless Steels", Materials Performance, Vol. 26, No. 2, (1987).	0.2%耐力相当の応力を負荷した条件下におけるステンレス鋼の応力腐食試験結果において、応力腐食割れは認められない。	○ステンレス鋼の応力腐食試験結果を示す文献である。特定兼用キヤスクリークの使用環境（応力及び雰囲気）よりも厳しい環境での試験結果を示すものであり、参考文献として妥当である。
10	土肥謙次, 秀耕一郎, 焦正己, 恩地健雄, 大岡紀一, 「304ステンレス鋼のSCC特性に及ぼす中性子照射効果(その2) 一熱銳敏化材のSCC感受性に及ぼす照射影響ー」, (一財)電力中央研究所, (1997),	ステンレス鋼の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が $10^{17}n/cm^2$ 以下では、未照射材に対する機械的特性(0.2%耐力及び一様伸び)の有意な差はない。	○ステンレス鋼への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献結果には、特定兼用キヤスクリークの設計貯蔵期間中の中性子照射量($5.3 \times 10^{14} n/cm^2$ 以下)を上回る中性子照射量($10^{17}n/cm^2$)と0.2%耐力及び一様伸びの関係が示されており、機械的特性への影響がない中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。
11	北村義治, 鈴木紹夫, 「防錆技術 (第2版)」, (2002).	銅の電極電位は炭素鋼(鉄)に比べて高く、イオン化傾向の低い金属である。	○本文献は、金属の熱力学的貴重を示す基礎データであり、参考文献として妥当である。
12	能登谷武紀, 「密閉系淡水における鋼-銅系のガルバニック腐食」, 伸銅技術研究会誌 33巻, (1994).	密閉した水道水において銅を接続した銅の腐食試験の結果、銅の腐食速度は、1週間以内に約2桁減少した。銅を接続した銅の腐食速度は、比液量、表面積比、溶液の電気伝導度等に依存するが、腐食反応に伴う溶存酸素の消費により、銅の腐食速度は短時間に減少し、銅単独の場合の腐食速度と同程度となる。	○本文献には、特定兼用キヤスクリークの伝熱フイルン及び胴又は外筒とともに材料である結果が示されている。本試験は、貯蔵中の伝熱フイルンと同じ淡水条件(中性子遮蔽材により生じる水分に相当)及び密閉環境であるため、参考文献として妥当である。
13	(一財)日本規格協会, 「圧力容器の設計 (JIS B 8267 : 2015)」, (2015).	-30°C～200°Cの温度範囲において、設計用強度と物性値が規定されている。	○本文献には、銅の設計用強度及び物性値の規格値が示されている。文献の温度範囲(-30°C～200°C)は、特定兼用キヤスクリークの設計貯蔵期間中の温度範囲を包絡しており、参考文献として妥当である。

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
14	S. J. Zinkle, G. L. Kulcinski, "Low-Load Microhardness Changes in 14-MeV Neutron Irradiated Copper Alloys", ASTM STP888, (1986).	銅の照射材を用いた硬さ試験の結果、中性子照射量が $10^{16} \text{n}/\text{m}^2$ 以下では、未照射材に対する機械的特性（ビッカース硬さ）の有意な差はみられない。	<ul style="list-style-type: none"> ○本文献は、銅への中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キヤスクリの設計貯蔵期間中の中性子線量 ($1.4 \times 10^{14} \text{n}/\text{cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 ($10^{16} \text{n}/\text{cm}^2$) とビッカース硬さの関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。
15	(一社)日本原子力学会, 「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キヤスクの安全設計及び検査基準」, 2021 (AESJ-SC-P002 : 2021), (2022).	<ul style="list-style-type: none"> 種々のアルミニウム合金及びほう素添加アルミニウム合金の機械試験の結果、中性子照射量が $10^{19} \text{n}/\text{cm}^2$ 以下では、顕著な機械的特性変化は認められない。 ・残留水分が 10wt%以下の不活性ガス雰囲気にあるアルミニウム合金、ほう素添加アルミニウム合金は、腐食を考慮する場合においても、$20 \text{g}/\text{m}^3$ 程度のヨウ素ガス濃度と考慮する燃料破損率 (1%燃料破損相当) 以下であれば腐食を考慮する必要はない。 ・残留水分が 10wt%以下の不活性ガス雰囲気にある燃料被覆管の酸化量及び水素吸収量は無視できる程度である。 	<ul style="list-style-type: none"> ○本文献は、様々な種類のアルミニウム合金及びほう素添加アルミニウム合金への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キヤスクリの設計貯蔵期間中の中性子線量 ($1.8 \times 10^{15} \text{n}/\text{cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 ($10^{19} \text{n}/\text{cm}^2$) と機械的特性への影響が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。 ○本文献は、特定兼用キヤスクリと同じ真空乾燥後の状態を基にした結果、又は設計上の燃料破損率 0.1%に対して 1%破損の条件及び特定兼用キヤスクリ内部破損の最高温度 (燃料集合体最高温度: 270°C) に対して、試験温度が 270°C の条件のもと得られた結果であり、参考文献として妥当である。 ○本文献は、特定兼用キヤスクリの設計貯蔵期間中の環境に比べ、キヤスクリ内部藏霧気、キヤスクリ内部体積及び燃料有効得られた結果であり、参考文献として妥当である。

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
16	T. Maeguchi, Y. Kamiwaki, D. Ishiko, T. Yamamoto, "Development and Reliability Verification of Aluminum Alloys for Basket of Transport and Storage Cask for Spent Nuclear Fuel", Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).	ほう素添加アルミニウム合金を用いた引張試験の結果、中性子照射量が 10^{16}n/cm^2 では、顕著な機械的特性(0.2%耐力及び伸び)の変化は認められない。	○本文献は、ほう素添加アルミニウム合金の中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献は、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子線量 ($1.8 \times 10^{15} \text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 (10^{16}n/cm^2) と機械的特性への影響が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。
17	吉村壽次,「化学辞典（第2版）」, (2009).	・炭化ほう素は耐化学薬品性も大きく、酸・アルカリに侵されることがない。 ・炭化ほう素の融点は約 2350°C である。	○本文献は、中性子吸収材に含まれる炭化ほう素の基礎データ(安定性・融点)を示すものであり、参考文献として妥当である。
18	(財)原子力発電技術機構,「平成14年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等(金属キヤスク貯蔵技術確証試験)報告書」, (2003).	閉鎖系環境でのエボキシ系レジンの加熱試験及び照射試験により、エボキシ系レジンの質量減損率には、照射の影響は認められなかつた。また、質量減損率は、温度及び加熱時間を基に劣化パラメータを用いた整理による以下の式で評価ができる。 $\Delta w = 5.69 \times 10^{-4} \times E_p - 19.2$ $\Delta w : \text{中性子遮蔽材の質量減損率 (\%)} \\ E_p : \text{劣化パラメータ} = T \times (77.6 + 1n(t)) \\ T : \text{中性子遮蔽材温度 (K)} \\ t : \text{中性子遮蔽材加熱時間 (h)}$	○本文献での試験は、特定兼用キヤスクの中性子遮蔽材と同じエボキシ系レジンを用い、特定兼用キヤスクと同じ閉鎖系条件で行われている。本文献は、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子線量 ($1.4 \times 10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 (10^{15}n/cm^2) で実施されており、参考文献として妥当である。
19	T. Ichihashi, D. Ishiko, A. Ogawa, M. Morishima, "Verification Tests of Neutron Shielding Materials and Shielding Assessment", Proceedings of the 15th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, (2007).	エボキシ系レジンの照射材(中性子照射量 10^{16}n/cm^2)及び未照射材の結果、照射材と未照射材で質量減損率による差は認められなかつた。以上のことから、照射による劣化は有意ではなく、熱的劣化が支配的である。	○本文献での試験は、特定兼用キヤスクの中性子遮蔽材と同じエボキシ系レジンを用い、特定兼用キヤスクと同じ閉鎖系条件で行われている。本文献は、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子線量 ($1.4 \times 10^{14} \text{n/cm}^2$ 以下) を上回る中性子線量 (10^{15}n/cm^2) で実施されており、参考文献として妥当である。

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
20	小崎明朗,「使用済燃料貯蔵中の耐久性に関する海外動向他」,(株)日本原子力情報報センター主催セミナー「使用済燃料貯蔵技術の現状と課題」,(1998).	金属ガスケット(外被材:アルミニウム、内被材及びコイルスプリング:ニッケル基合金)の性能について、実機より厳しい環境である塩水噴霧環境において3年間漏えい率に変化がないことを確認している。	○本文献での試験は、特定兼用キヤスクで使用する金属ガスケットと同じ材料で行われている。また、特定兼用キヤスクの設計貯蔵環境下で得られた結果であり、参考文献として妥当である。
21	加藤治,伊藤千浩,三枝利有,「使用済燃料貯蔵キヤスクの長期密封性能評価手法の開発」,日本原子力学会誌,Vol.38, No.6, (1996).	<ul style="list-style-type: none"> 金属ガスケット(外被材:アルミニウム、内被材及びコイルスプリング:ニッケル基合金)の応力緩和による漏えい率の影響について、金属ガスケットの漏えい率とLMPの関係が示されており、金属ガスケットのLMPが約11.0×10^3を超えなければ貯蔵初期の漏えい率が維持される。 LMPは以下の式のとおり示され、温度150°Cでは、LMPが11.0×10^3となる時間tは約190年となる。 $\text{LMP} = T (20 \times \log(t))$ <p style="text-align: center;">T : 温度 (K) t : 時間 (h)</p>	<p>○本文献での試験は、特定兼用キヤスクで使用する金属ガスケットと同じ材料で行われている。また、試験に用いた金属ガスケット断面の外径(φ5.5mm)は、特定兼用キヤスクの一次蓋のカバーブレート用金属ガスケットの断面外径と同等である一方、一次蓋及び二次蓋のガスケット断面外径よりも小さい。したがって、特定兼用キヤスクの設計貯蔵環境下での結果と比較しては、同等の条件下で得られた結果であり、一次蓋及び二次蓋用金属ガスケットに結果であります、バルブカバー用金属ガスケットに對しては、より厳しい条件で得られた結果である。さらに、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間を上回る金属ガスケットのLMPと漏えい量の関係が示されており、参考文献として妥当である。</p>

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
22	(一財)電力中央研究所、「平成21年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等報告書」,(2010).	金属ガスケット(外被材:アルミニウム、内被材及びコイルスプリング:ニッケル基合金)の性能について、ガスケット部の温度を約130°C～約140°Cで一定とし、定期的に密封性能を測定した結果、試験開始から19年以上が経過しても密封部の漏えい率の変化はなく、良好な密封性能を保持していることが確認された。また、設計貯蔵期間を60年とした場合に、本試験と同じLMPとなる金属ガスケットの初期温度は134°Cであり、この初期温度を134°C以下とすれば閉じ込め機能は維持される。	○本文献での試験は、特定兼用キヤスクで使用する金属ガスケットと同様に材料で行なわれている。また、金属ガスケットの外径(Φ6.1mm)は、特定兼用キヤスクの一次蓋及び二次蓋のガスケット部の一次蓋よりも小さい。さらに、試験におけるガスケット部の温度(約130°C～140°C)は、特定熱解析結果(約130°C～140°C)に、試験におけるガスケット部の温度を二度得られる。したがって、一次蓋及び二次蓋用金属ガスケットにおいて、特定環境より厳しい条件下で得られた結果であり、参考文献として妥当である。
23	T. S. Byun, K. Farrell, "Tensile Properties of Inconel 718 after Low Temperature Neutron Irradiation", Journal of Nuclear Materials, 318, (2003).	ニッケル基合金の照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が 10^{17}n/cm^2 以下では未照射材に対する機械的特性(強度及び伸び)の有意な差はみられない。	○金属ガスケットに対するニッケル基合金に対する、中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献には、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子線量($8.9 \times 10^{13} \text{n/cm}^2$ 以下)を上回る中性子照射量(10^{17}n/cm^2)と機械的特性の関係が示されており、機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。
24	H. Yoshida, et al., "Reactor Irradiation Effects on Al 1100", Proc. Jpn. Congr. Mater. Res., Vol. 24, (1981).	アルミニウムの照射材を用いた引張試験の結果、中性子照射量が 10^{19}n/cm^{-2} 以下では未照射材に対する機械的特性(引張強さ及び伸び)の有意な差はみられない。	○金属ガスケットに対するアルミニウムに対する、中性子照射による機械的特性への影響を示した文献である。本文献には、特定兼用キヤスクの設計貯蔵期間中の中性子照射量($8.9 \times 10^{13} \text{n/cm}^2$ 以下)を上回る中性子照射量(10^{19}n/cm^2)と機械的特性への影響が無い中性子照射量の範囲を示すための参考文献として妥当である。

番号	文献名	文献概要	参考文献の適切性
25	総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 核燃料サブ委員会 中間貯蔵小委員会 「金属製乾式キャビンを用いる使用済燃料中間貯蔵施設における金属製乾式キャビンとその収納物の長期健全性について」, (2009).	<p>熱による経年変化としては、クリープひずみの進行による燃料被覆管の破損、照射硬化の回復による燃料被覆管の強度の低下、燃料被覆管中の水素化物再配向による燃料被覆管の脆化、及び応力腐食割れについて評価する必要がある</p> <p>クリープ</p> <p>国内の軽水炉で照射された照射済ジルカロイ2被覆管を用いたクリープ試験が実施され、1%以上の変形能⼒を有を制限することにより、クリープひずみが1%以下に制限でき、クリープ破損を防止することができる。</p> <p>照射硬化</p> <p>国内の軽水炉で照射された照射済ジルカロイ2被覆管を用いたクリープ試験が実施され、被覆管は炉内照射により強度が増し、延性が低下するが、高温条件に長時間保持されると照射効果が徐々に回復する。約270°Cでは照射硬化の回復の可能性は小さいことが確認されている。</p> <p>水素化物再配向</p> <p>貯蔵中は燃料棒の内圧が外圧よりも高いため、被覆管には周方向応力が発生している。国内の軽水炉で照射された照射済ジルカロイ2被覆管を用いた水素化物再配向試験及び機械特性試験を行い、被覆管温度を300°C以下、周方向力を70MPa以下(燃料被覆管の種類がライナイトの場合)及び被覆管温度を200°C以下、周方向力を70MPa以下(燃料被覆管の種類がライナムの場合)に制限することにより、機械特性の劣化を防止することができ</p>	<p>○本文献には、特定兼用キャスクに収納するBWR40Gwd/t燃料(ライナ無)及び50Gwd/t燃料(ライナ有)を対象として、実燃料と同じ材料を用いた試験結果に基づく評価結果が示されている。</p> <p>また、本文献結果に示す中性子照射量及び燃焼度等の試験条件は、特定兼用キャスクの設計貯蔵期間中の環境を踏まえ設定した条件下で得た結果であるため、参考文献として妥当である。</p>

番号	参考文献 文献名	文献概要	参考文献の適切性
		<ul style="list-style-type: none"> ・照射劣化 <p>貯蔵期間中の中性子照射量は、$10^{15} \sim 10^{16} \text{ cm}^{-2}$ 程度と評価されており、炉内照射に伴う中性子照射量 $10^{21} \sim 10^{22} \text{ cm}^{-2}$ に比べて無視できるものであり、貯蔵中の中性子照射は機械特性に影響しないと評価する。</p>	

別紙3 中性子遮蔽材の質量減損率について

設計貯蔵期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率の評価を行い、経年劣化を考慮した原子個数密度を遮蔽解析に用いている。

質量減損率は、劣化パラメータにより次式で表される⁽¹⁾。

$$\Delta w = 5.69 \times 10^{-4} \times E_p - 19.2$$

ここで、

Δw ：中性子遮蔽材の質量減損率 (%)

E_p ：劣化パラメータ

$$E_p = T \times (77.6 + \ln(t))$$

T：中性子遮蔽材温度 (K)

t：中性子遮蔽材加熱時間 (h)


貯蔵中は、使用済燃料の崩壊熱量の低下に伴い、中性子遮蔽材の温度も低下するが、設計評価期間経過後の中性子遮蔽材の質量減損率算定においては、保守的に貯蔵開始直後の中性子遮蔽材の最高温度が設計評価期間にわたり一定として質量減損率を算定する。設計貯蔵期間初期の中性子遮蔽材の最高温度は133°Cである。

上記を基にすれば、質量減損率は1.8%と算定される。遮蔽解析ではこれに余裕を加えて2.5%の質量減損があるとして評価する。

なお、中性子遮蔽材から放出される成分は、熱分解により生じる水分が支配的であり、その他として、炭酸ガスを多く含む空気成分が確認された。また、有機酸濃度は検出限界以下であった⁽²⁾。したがって、遮蔽解析においては、中性子の遮蔽性能を安全側に設定するため、中性子遮蔽材の質量減損の成分を全て水とし、この質量減損分を遮蔽体として無視している。

(補足説明) 中性子遮蔽材の質量減損データについて

前頁に示した中性子遮蔽材（エポキシ系樹脂）の質量減損率算定式⁽¹⁾の基となる質量減損データと MSF-76B 型の中性子遮蔽材（エポキシ系樹脂、自社開発品）の質量減損データを重ねたものを別紙 3-1 図に示す。図に示すとおり、両者の質量減損率は同等であり、文献の質量減損率算定式を用いることは妥当である。



別紙 3-1 図 中性子遮蔽材の質量減損データ^(注)

(自社開発品[MREX レジン]及び NS-4-FR⁽¹⁾)

(参考文献)

- (1) (財) 原子力発電技術機構、「平成 14 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）報告書」, (2003).
- (2) (財) 原子力発電技術機構、「平成 12 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）報告書」, (2001).